



# BLENDER PARA ESFUMADO

## Mezcla de solventes

### LINEA

2234

### PRESENTACIONES

Galón 1 y 4 LT

### DILUYENTES

Listo para aplicar

### APLICADORES

Aspersión

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El BLENDER PARA ESFUMADO de IPESA es un producto para esfumar o difuminar, su formulación permite fundir la brisa y los bordes de acabados de poliuretano 2K de IPESA durante la aplicación, lo que permite obtener un acabado uniforme, terso y brillante.

### PROPIEDADES AL ENVASADO ( A 25° C y 50% Humedad Relativa)

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Viscosidad	10-12	Seg. (Copa Ford # 4)
Densidad	0.85-0.90	Kg./L

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN


#### DILUCIÓN

Listo para usar.

#### APLICACIÓN


Utilice una pistola convencional o HVLP con boquilla de 1.4 mm o 1.5 mm, con una presión de 30-45 lb/in<sup>2</sup>. Presión máxima para pistolas convencionales 35 lb/in<sup>2</sup>.

Aplique una mano húmeda del 2234 BLENDER DE ESFUMADO IPESA de forma inmediata a la mano final del acabado, o si lo prefiere prepare una mezcla utilizando un máximo de 20% del transparente listo para aplicar con 80% de BLENDER y aplique una mano húmeda de la mezcla sobre la última mano de transparente.



Mano final de  
transparente  
Húmeda

Sin oreo



Mano de Blender  
Húmeda

### INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.



## LINEA

2234

## PRESENTACIONES

Galón 1 y 4 LT

## DILUYENTES

Listo para aplicar

## APLICADORES

Aspersión

# BLENDER

## Mezcla de solventes

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.  
Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C

### ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

**Nota1:** para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA  
**Nota2:** para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado