



PRIMARIO RTU

PARA HERREROS

LINEA

5008 Gris
5009 Rojo Óxido

PRESENTACIONES

500 ml
1 L
4 L
19 L

DILUCIÓN

NO REQUIERE

RENDIMIENTO

10 - 12 m² / L

APLICADORES

BROCHA
ASPERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un primario **Listo para usar que no requiere dilución** y está especialmente diseñado para usarse al momento, promueve la adherencia del acabado ya que contiene excelentes cualidades de protección anticorrosiva sobre superficies de acero, hierro, mampostería, concreto, aluminio, fibra de vidrio, etc.

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25°

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	ALQUIDÁLICO	N.A.
VISCOSIDAD	14 - 24	Seg CF#4
DENSIDAD	1.24 - 1.36	kg / L
SÓLIDOS EN PESO	52 - 62	%
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	15 - 25	MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	24	HORAS

RECOMENDACIONES

- Mezcle perfectamente antes de usar.
- No diluir.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No deberá de ser mezclado con otras pinturas.
- No se recomienda su uso como acabado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies oxidadas elimine el óxido de la superficie con cepillo de alambre, lija, carda y/o sanblast. Para mejorar adherencia en superficies lisas deberá de rayar con cepillo de alambre.
- 3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
- 4.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el Primario.



PRIMARIO RTU

PARA HERREROS

LÍNEA

5008 Gris
5009 Rojo Óxido

PRESENTACIONES

500 ml
1 L
4 L
19 L

DILUCIÓN

NO REQUIERE

RENDIMIENTO

10 - 12 m² / L

APLICADORES

BROCHA
ASPERSIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicación por aspersión y/o brocha, mezcle perfectamente antes de usar, no requiere dilución. Tape correctamente el envase para evitar evaporación y natas.
- 2.- Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos con tiempos de oreo de 10 - 12 minutos entre mano y mano.
- 3.- Lave el equipo de aplicación con Thinner Estándar inmediatamente después de su uso.

Nota: El uso de brocha solo se recomienda para realizar retoques pequeños.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN

- Aplique en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Producto inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Estiba no mayor de 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1/2 / 1/4 L sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C.

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

NOTA 1: Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

NOTA 2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.

MARZO 2022

No. de Revisión 01