



VULCAN

PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO

LINEA

5000 Blanco
5001 Rojo Óxido
5002 Gris Óxido
5003 Negro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un primario con excelentes cualidades de protección anticorrosiva, diseñado para la protección de piezas y superficies metálicas ferrosas como tanques, tubería y herrería en general. Mejora la adherencia del acabado a la superficie metálica y por su acción anticorrosiva prolonga la vida útil de los metales. También podrá utilizarse sobre lamina galvanizada previa preparación de superficie.

PRESENTACIONES

Litro
Galón
Cubeta

DILUCIÓN

XILENO O THINNER
ESTÁNDAR

BROCHA/RODILLO 10%
ASPERSIÓN 15%

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25° C

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	ALQUIDALICO	N.A.
VISCOSIDAD	1200 - 1600	CPS
DENSIDAD	1.20 - 1.42	Kg./L
SÓLIDOS EN PESO	66.0 - 71.0	%
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	1-2	Horas
TIEMPO DE SECADO DURO	24	Horas

RENDIMIENTO

8 -10 m²/L

RECOMENDACIONES

- ! Mezcle perfectamente antes de usar.
- ! Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- ! No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- ! Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- ! No deberá de ser mezclado con otras pinturas.

APLICADORES

BROCHA
RODILLO
ASPERSIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies oxidadas elimine el óxido de la superficie con cepillo de alambre, lija, carda y/o sanblast. Para mejorar adherencia en superficies lisas y/o lamina galvanizada deberá de rayar con cepillo de alambre.
- 3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
- 4.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el primario.



VULCAN

PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO

LINEA

5000 Blanco
5001 Rojo Óxido
5002 Gris Óxido
5003 Negro

PRESENTACIONES

Litro
Galón
Cubeta

DILUCIÓN

XILENO O THINNER
ESTÁNDAR

BROCHA/ RODILLO 10%

ASPERSIÓN 15%

RENDIMIENTO

8 -10 m²/L

APLICADORES

BROCHA
RODILLO
ASPERSIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicación con brocha o rodillo diluya con 10% de Xileno o Thinner Estándar
- 2.- Para aplicación por aspersión diluya con 15% de Xileno o Thinner Estándar
- 3.- Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos con tiempos de oreo de 20-30 minutos entre mano y mano.
- 4.- Lave el equipo de aplicación con Thinner Estándar inmediatamente después de su uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- ! Aplíquese en lugares ventilados.
- ! Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- ! Evite el contacto directo con la piel.
- ! No ingiera alimentos durante su uso.
- ! En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- ! En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- ! Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas. Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda dirijase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota1: para la actualización del presente documento dirijase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado

Julio 2017

VERSIÓN 3