

RELLENADOR AUTOMOTRIZ

COLOR CRIL- A CELERATE FILLER

8034

DESCRIPCIÓN

El rellenedor COLR CRIL- A CELERATE FILLER permite su aplicación con facilidad en cualquier tamaño de reparación. Ofrece consistencia estable para aplicar, secado rápido y suave para lijar. Su formulación está diseñada para proporcionar un buen desempeño permitiendo su aplicación sobre diferentes tipos de superficie con una adherencia adecuada a un costo competitivo.

PRESENTACIÓN

4 L

COLORES

N/A

RENDIMIENTO

N/A

BENEFICIOS

1. Lijado suave
2. Buen secado (15-20 min)
3. Buena adherencia

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Viscosidad	360 – 380	MM-13
Densidad	1.12 +/- 0.03 (g / ml)	MM – 05
Sólidos	86.5 +/- 2.00	MM – 07

PROPIEDADES DE APLICACIÓN

PROPIEDAD	PARÁMETRO
Tiempo de gel (Minutos)	7-10
Relación de catalizador (2200 o 2201)	2%
Lijado (Minutos)	15-20

*Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente: Temperatura std (20° - 25°C)



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Sobre primarios: remueva todo el acabado envejecido de la superficie a reparar. Lije la zona completa con grano 80 (gruesa) para mejorar la adherencia.
2. Si se van a reparar piezas de fibra de vidrio, se recomienda lijar hasta remover la capa de gel duro y llegar hasta las fibras de vidrio.
3. Limpie toda el área con un paño empapado con Fosfatizante 2216 para eliminar el óxido del metal.
4. Con un paño limpio aplicar desengrasante 2210 para eliminar polvo del lijado y todo rastro de grasa de la superficie y posterior seque con otro paño limpio y seco.

TIPOS DE SUPERFICIE

1. Sustratos previamente lijados y partes de reemplazo originales.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. En una superficie limpia y seca agregar la cantidad de rellenedor a utilizar y añadir el **2%** de catalizador, mezclar hasta que el color sea uniforme.
2. El tiempo y duración útil de la mezcla es de 7-10 minutos considere esto y solo prepare la cantidad necesaria.
3. Para lijar espere a que seque por espacio de 15-20 minutos y lije.

***Se recomienda utilizar el catalizador rojo para zonas con climas de alta temperatura.**

APLICACIÓN

• Instrucciones de aplicación

1. Lijar perfectamente la superficie a resanar o a reparar, la cual deberá quedar libre de grasa, polvo, solventes, silicones y óxido.

2. A continuación, mezcle con la cuña sobre la superficie, cuidando de romper las burbujas que pueden formarse, si se dejan estas provocan porosidades. Para evitarlo se sugiere extenderlo bien en la superficie aplicando capas delgadas.

3. Proceda a lijar en forma manual o con lijadora con un tren de lijado, comience con lija #80, posteriormente con lija #120 termine con #220 según convenga hasta obtener una superficie lisa y tersa.

• Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con thinner acrílico 2205
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezcle perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE

- Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de producto sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Usar antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS D SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para obtener la ficha técnica más actualizada, se aconseja consultar con un representante de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: <https://ipesamex.com/>

- **Actualiza tu información:** Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.