
(a) Au/MoS2, n=10^13 cm^−2
TCAD 300 K
TLM fit: L_T=34 nm
TCAD 400 K
TLM fit: L_T=29 nm
exp. 740 Ω·µm (300 K)
R_C (Ω·µm)
L_C (nm)
2500
2000
1500
1000
0
50
100
150
200


(b) Prediction vs measurement
experiment
TCAD (calibrated at 300 K R_c only)
40
30
20
10
0
ρ_c 300 K
(×10^−7 Ω cm²)
L_T 300 K
(nm)
ρ_c 400 K
(×10^−7)
L_T 400 K
(nm)