TECSHOT

Granalhas de Aço Carbono

ESPECIFICAÇÕES GRANULOMÉTRICAS																	
Produto	**7**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**80**	**120**	**200**
S-780	0		85% min	97% min													
S-660		0		85% min	97% min												
S-550			0		85% min	97% min											
S-460				0		85% min	96% min										
S-390				0	5% máx		85% min	96% min									
S-330					0	5% máx		85% min	96% min								
S-280						0	5% máx		85% min	96% min							
S-230							0	10% máx		85% min	97% min						
S-170								0	10% máx			85% min	97% min				
S-110										0	10% máx			80% min	90% min		
S-70												0	10% máx		80% min	90% min	
Tamanho (mm)	**2,82**	**2,36**	**2,00**	**1,70**	**1,40**	**1,18**	**1,00**	**0,85**	**0,71**	**0,60**	**0,50**	**0,42**	**0,35**	**0,30**	**0,18**	**0,12**	**0,07**

COMPOSIÇÃO QUÍMICA	
Material	**Peso Percentual**
Carbono	0,8~1,20%
Manganês	0,35~1,20%
Silício	>0,4%
Fósforo	<0,05%
Enxofre	<0,05%

MICROESTRUTURA
Martensita revenida com carboneto bem distribuido

DUREZA				
TP	**TL3**	**TL**	**TL4**	**TH**
40/51HRC	48/52HRC	50/56HRC	52/60HRC	≥60HRC

DENSIDADE
≥7.0 g/cm³

De acordo com a norma SAE J-827 - Revisão Outubro/2019


APLICAÇÕES: remoção de areias de fundição, eliminação de carepas em aços forjados, limpeza de peças tratadas termicamente, preparação e aderência para pintura, shot peening e limpeza geral.

TECJATO

TECJATO

TECSHOT

S-780



S-660




S-550




S-460




S-390




S-330



S-280



S-230



S-170




S-110



S-70



TECGRIT




G-10



G-12



G-14



G-16



G-18



G-25



G-40



G-50



G-80



G-120

TECGRIT

Granalhas de Aço Carbono

ESPECIFICAÇÕES GRANULOMÉTRICAS																
Produto	**7**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**80**	**120**	**200**
G-10	0		80% min	90% min													
G-12		0		80% min	90% min												
G-14			0		80% min	90% min											
G-16				0		75% min	85% min										
G-18					0		75% min		85% min								
G-25						0			70% min		80% min						
G-40							0					70% min		80% min			
G-50									0					65% min	75% min		
G-80												0			65% min	75% min	
G-120														0		60% min	70% min
Tamanho (mm)	**2,82**	**2,36**	**2,00**	**1,70**	**1,40**	**1,18**	**1,00**	**0,85**	**0,71**	**0,60**	**0,50**	**0,42**	**0,35**	**0,30**	**0,18**	**0,12**	**0,07**

COMPOSIÇÃO QUÍMICA	
Material	**Peso Percentual**
Carbono	0,8~1,20%
Manganês	0,6~1,20%
Silício	>0,4%
Fósforo	<0,05%
Enxofre	<0,05%

MICROESTRUTURA
Martensita revenida com carboneto bem distribuido

DUREZA				
TP	**TL3**	**TL**	**TL4**	**TH**
40/51HRC	48/52HRC	50/56HRC	52/60HRC	≥60HRC

DENSIDADE
≥7.3 g/cm^3

De acordo com a norma SAE J-827 - Revisão Fevereiro/2019

APLICAÇÕES: Limpeza de superfícies metálicas para remover a corrosão até o metal branco, criando um padrão de ancoragem que aumenta a aderência do tratamento subsequente, como pintura, metalização ou emborrachamento.

TECJATO