Ficha Técnica TECGRIT

Granalha: Aço carbono fundido, angular, padrão fabricante

Aplicação: Limpeza, rebarbação, endurecimento e decapagem

Análise química em peso %

COMPOSIÇÃO QUÍMICA	
Material	Peso Percentual
Carbono	0,8~1,20%
Manganês	0,6~1,20%
Silício	>0,4%
Fósforo	<0,05%
Enxofre	<0,05%

Densidade

DENSIDADE
≥7.3 g/cm³

De acordo com a norma SAE J-827 - Revisão Outubro/2019

Dureza

DUREZA				
TP	TL3	TL	TL4	TH
40/51HRC	48/52HRC	50/56HRC	52/60HRC	60/66HRC

Microestrutura: Martensita revenida com carboneto bem distribuido

Granulometrias disponíveis

ESPECIFICAÇÕES GRANULOMÉTRICAS																	
Produto	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	80	120	200
G-10	0		80% min	90% min													
G-12		0		80% min	90% min												
G-14			0		80% min	90% min											
G-16				0		75% min	85% min										
G-18					0		75% min		85% min								
G-25						0			70% min		80% min						
G-40							0					70% min		80% min			
G-50									0					65% min	75% min		
G-80												0			65% min	75% min	
G-120														0		60% min	70% min
Tamanho (mm)	2,82	2,36	2,00	1,70	1,40	1,18	1,00	0,85	0,71	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,18	0,12	0,07

Variante de embalagem: Sacos de papel multi folha de 25Kg