Ficha Técnica TECSHOT

Granalha: Aço carbono fundido, esférica, padrão fabricante

Aplicação: Limpeza, rebarbação, endurecimento e decapagem

Análise química em peso %

COMPOSIÇÃO QUÍMICA	
Material	Peso Percentual
Carbono	0,8~1,20%
Manganês	0,35~1,20%
Silício	>0,4%
Fósforo	<0,05%
Enxofre	<0,05%

Densidade

DENSIDADE
≥7.0 g/cm³

De acordo com a norma SAE J-827 - Revisão Outubro/2019

Dureza

DUREZA				
TP	TL3	TL	TL4	TH
40/51HRC	48/52HRC	50/56HRC	52/60HRC	60/66HRC

Microestrutura: Martensita revenida com carboneto bem distribuido

Granulometrias disponíveis

ESPECIFICAÇÕES GRANULOMÉTRICAS																	
Produto	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	80	120	200
S-780	0		85% min	97% min													
S-660		0		85% min	97% min												
S-550			0		85% min	97% min											
S-460				0		85% min	96% min										
S-390				0	5% máx		85% min	96% min									
S-330					0	5% máx		85% min	96% min								
S-280						0	5% máx		85% min	96% min							
S-230							0	10% máx		85% min	97% min						
S-170								0	10% máx			85% min	97% min				
S-110										0	10% máx			80% min	90% min		
S-70												0	10% máx		80% min	90% min	
Tamanho (mm)	2,82	2,36	2,00	1,70	1,40	1,18	1,00	0,85	0,71	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,18	0,12	0,07

Variante de embalagem: Sacos de papel multi folha de 25Kg