Tianyuan Waterproof

เอกสารทางเทคนิคฉบับภาษาไทย

คำแปลเพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจัดซื้อ จัดทำโดยใช้เครื่องมือช่วยแปล
โปรดตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคกับเอกสารภาษาอังกฤษต้นฉบับและ TDS ที่ใช้กับสินค้าที่เสนอ
เอกสารภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์อยู่ในภาคผนวก

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 1

TIANYUAN กันน้ำ

แผ่นข้อมูลทางเทคนิค

TY-SA-TDS-01 | ฉบับปรับปรุง 01 | กรกฎาคม 2026
แผ่นกันซึมยางมะตอยปรับปรุงด้วยพอลิเมอร์แบบเหนียวติดเอง

แผ่นแบบเย็นสำหรับระบบกันซึมที่ซ่อนอยู่

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

เยื่อกันซึมไบทูมินชนิดดัดแปลงพอลิเมอร์ชนิดติดเองของ Tianyuan เป็นแผ่นที่ผลิตจากโรงงาน
ซึ่งประกอบด้วยสารกันซึมไบทูมินชนิดดัดแปลงพอลิเมอร์และชั้นกาวติดเองแบบตอบสนองต่อแรงกด
ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยไลน์เนอร์ที่สามารถลอกออกได้
แผ่นนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการกันซึมที่ซ่อนอยู่และการใช้งานเย็นโดยไม่ต้องใช้เปลวไฟเปิดเป็นประจำ

การใช้งานทั่วไป

● หลังคา ห้องใต้ดิน และฐานราก ● อุโมงค์ รถไฟใต้ดิน และโครงสร้างสาธารณูปโภค ● พื้น podium
กำแพงกันดิน และพื้นที่เปียก ● พื้นผิวโลหะและไม้ที่ได้รับการอนุมัติทางเทคนิค รูปภาพสินค้าได้มาจากวัสดุแคตาล็อก
Tianyuan ที่จัดส่ง

การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์

พารามิเตอร์ การกำหนดค่าที่มี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ N: ไม่เสริมแรง / PY: เสริมแรงด้วยโพลีเอสเตอร์

แผ่นฟิล์ม PE / ฟิล์ม PET / ฟอยล์อลูมิเนียม / ทรายละเอียด / ตัวเลือกกาวสองหน้า

ผิวด้านล่าง บิตูเมนดัดแปลงด้วยโพลิเมอร์แบบติดเองพร้อมแผ่นรองปล่อย

ความหนาที่ระบุ N: 1.2, 1.5, 2.0 mm ; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm

ความกว้างมาตรฐาน 1,000 mm

พื้นที่ต่อม้วนทั่วไป 10, 15, 20 หรือ 30 m² ขึ้นอยู่กับความหนาและรูปแบบสินค้า

การใช้งาน ประยุกต์แบบเย็น; ไพรเมอร์และอุปกรณ์เสริมตามวัสดุรองและคำแถลงวิธีการที่ได้รับอนุมัติ

มาตรฐานอ้างอิง GB 23441-2009, ล่าสุดเมื่อวันที่ออกเอกสาร

สถานะเอกสาร

ตารางการกำหนดค่าและประสิทธิภาพใน TDS นี้ถูกทำให้เป็นมาตรฐานจากแคตตาล็อก Tianyuan ที่จัดส่ง
ยืนยันรหัสผลิตภัณฑ์สุดท้าย ระดับที่ประกาศ
และค่าการทดสอบกับรายงานการทดสอบจากโรงงานล่าสุดที่ลงนามก่อนการเผยแพร่ภายนอก

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 2

TIANYUAN กันน้ำ

แผ่นข้อมูลทางเทคนิค

TY-SA-TDS-01 | โครงสร้างผลิตภัณฑ์และการเลือก คู่มือโครงสร้างผลิตภัณฑ์และการเลือก

ข้อมูลระบบทั่วไปสำหรับการติดตั้งเมมเบรนชนิด N และ PY แบบยึดตนเอง

โครงสร้างเมมเบรน

ความหนา 1.2-4.0 mm

ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า

ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ

ถึง -30°C

ขึ้นอยู่กับเกรดและพื้นผิว

การกันน้ำ 0.2-0.3 MPa

120 min, ไม่มีการรั่วซึม

การประยุกต์ใช้งานแบบปูกาวเย็น

ไม่ใช้เปลวไฟเปิดตามปกติ

คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์

ปัจจัยการเลือก ประเภท N ประเภท PY หมายเหตุทางเทคนิค

การเสริมแรง แผ่นยืดหยุ่นที่ไม่มีการเสริมแรง แผ่นโพลีเอสเตอร์เสริมแรง เลือกตามการเคลื่อนไหว การจัดการ และการออกแบบโครงการ

ความหนาทั่วไป 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 2.0 / 3.0 / 4.0 mm ความหนาสุดท้ายต้องตรงกับระบบกันซึมที่อนุมัติ

ตัวเลือกพื้นผิว PE / PET / PE ติดเองสองด้าน / ทรายละเอียด / ติดเองสองด้าน

รหัสพื้นผิวมีผลต่อลำดับการยึดติดและความเข้ากันได้ของชั้นปิดทับ

การใช้งานทั่วไป รายละเอียดซับซ้อน และงานที่ซ่อนและติดแน่นทั้งหมด

เมมเบรนสนามที่แข็งแรงและความต้องการแรงดึงสูงขึ้น

การออกแบบโครงการและสภาพวัสดุรองรับมีความสำคัญสูงสุด ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

● การติดตั้งแบบเย็นโดยไม่ต้องใช้ไฟเผาซ้ำเป็นประจำ ●
การยึดประสานเต็มพื้นที่ช่วยจำกัดการเคลื่อนที่ของน้ำด้านข้าง ●
ชั้นกาวยืดหยุ่นรองรับการเคลื่อนที่เล็กน้อยของฐาน

● การควบคุมการใช้แผ่นป้องกันและการจัดการที่สะอาด ● ใช้ได้กับการกันน้ำแบบซ่อนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ●
รองรับพื้นผิวและการเสริมหลากหลายรูปแบบ

บันทึกการเลือก

TDS นี้ไม่สามารถทดแทนการออกแบบระบบโครงการได้ ยืนยันความเข้ากันได้ของวัสดุรองรับ แสงแดด การระบายน้ำ ชั้นป้องกัน รอยต่อการเคลื่อนไหว ไพรเมอร์ และอุปกรณ์เสริมก่อนระบุเมมเบรน

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 3

TIANYUAN กันน้ำ

แผ่นข้อมูลทางเทคนิค

TY-SA-TDS-01 | ข้อมูลทางเทคนิคประเภท N ประสิทธิภาพทางเทคนิค - ประเภท N ไม่เสริมแรง

ค่ามาตรฐานอ้างอิงทั่วไปตามแคตตาล็อกที่จัดหาและการจำแนก GB 23441-2009

การจำแนกประเภท

วัสดุฐาน พื้นผิวด้านบน เกรด ความหนา ความกว้าง พื้นที่ม้วนมาตรฐาน

N PE I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m^2

N PET I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m^2

การเลือกโครงการ N D 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m^2 คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ PE-I PE-II PET-I PET-II D

แรงดึง, N/50mm , ≥ 150 200 150 200 -

การยืดตัวที่แรงสูงสุด %, ≥

200 200 30 30 -

การยืดตัวการแตกของอะสฟัลต์, %, ≥

250 250 150 150 450

พฤติกรรมการยืด ไม่มีการแยกของเคลือบและฟิล์มก่อนเมมเบรน

การแตกหัก

ไม่มีการแยกของการเคลือบและฟิล์มก่อนเมมเบรน

การแตกหัก

ไม่มีการแยกของการเคลือบและฟิล์มก่อนเมมเบรน

การแตกหัก

ไม่มีการแยกของการเคลือบและฟิล์มก่อนเมมเบรน

การแตกหัก

-

ความแข็งแรงการฉีกของตะปู, N, ≥ 60 110 30 40 -

ความทนความร้อน 70°C การเลื่อน ≤2 mm 70°C การเลื่อน ≤2 mm 70°C การเลื่อน ≤2 mm 70°C การเลื่อน ≤2 mm 70°C การเลื่อน ≤2 mm

ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ

-20°C ไม่แตก -30°C ไม่แตก -20°C ไม่แตก -30°C ไม่แตก -20°C ไม่แตก

ความสามารถในการกันน้ำ 0.2 MPa / 120 min, ไม่มี

การรั่วไหล

0.2 MPa / 120 min, ไม่มี

การรั่วไหล

0.2 MPa / 120 min, ไม่มี

การรั่วไหล

0.2 MPa / 120 min, ไม่มี

การรั่วไหล

0.2 MPa / 120 min, ไม่มี

การรั่วไหล

ความแข็งแรงการลอก เยื่อกับเยื่อ, N/mm, ≥

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

ความแข็งแรงการลอก เยื่อกับอลูมิเนียม, N/mm, ≥

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

ความแน่นกันน้ำของตะปูแหลม

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ความทนทานต่อน้ำมัน, แผ่น, ≤

2 2 2 2 2

เวลาการถือ / ความหนืด, min , ≥

20 20 20 20 20

การเสื่อมสภาพและความคงตัวจากความร้อน

คุณสมบัติ ความต้องการทั่วไป

การคงทนแรงดึง, %, ≥ 80

การยืดตัวหลังแก่ตัว %, PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400

ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำหลังจากการแก่ตัว เกรด I: -18°C; เกรด II: -28°C; D: -18°C; ไม่แตก

ความแข็งแรงในการลอกออกจากอลูมิเนียมหลังการเสื่อมสภาพ, N/mm ≥ 1.5

ลักษณะหลังการทดสอบความคงตัวทางความร้อน ไม่มีการพอง โค้งเล็ก ๆ เลื่อน หรือไหล

อัตราการเปลี่ยนแปลงมิติ, %, ≤ 2.0

สถานะข้อมูล

ค่าที่ระบุข้างต้นทำการทำซ้ำและทำให้ข้อมูลทางเทคนิคในแค็ตตาล็อก Tianyuan ที่จัดเตรียมไว้นั้นเป็นมาตรฐาน ยืนยันเกรดผลิตภัณฑ์ที่ประกาศ วิธีการทดสอบ รหัสผิว
และค่าขั้นสุดท้ายกับรายงานการทดสอบประเภทโรงงานล่าสุดและใบรับรองการวิเคราะห์ชุดก่อนที่จะออกเอกสาร TDS นี้สู่ภายนอก

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 4

TIANYUAN กันน้ำ

แผ่นข้อมูลทางเทคนิค

TY-SA-TDS-01 | ข้อมูลทางเทคนิคประเภท PY ประสิทธิภาพทางเทคนิค - โพลีเอสเตอร์เสริมแรงประเภท PY

ค่ามาตรฐานอ้างอิงทั่วไปตามแคตตาล็อกที่จัดหาและการจำแนก GB 23441-2009

การจำแนกประเภท

วัสดุฐาน พื้นผิวด้านบน เกรด ความหนา ความกว้าง พื้นที่ม้วนมาตรฐาน

PY PE / S / D I 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m^2

PY PE / S / D I / II 3.0 / 4.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m^2 คุณสมบัติทางกายภาพ

ระดับทรัพย์สิน ระดับ I ระดับ II

ปริมาณที่ละลายได้, g/m^2 , ≥ 2.0 mm : 1300; 3.0 mm : 2100; 4.0 mm : 2900 3.0 mm : 2100; 4.0 mm : 2900

แรงดึง, N/50mm , ≥ 2.0 mm : 350; 3.0/4.0 mm : 450 3.0 mm : 600; 4.0 mm : 800

การยืดตัวที่แรงสูงสุด %, ≥30 40

ความทนความร้อน 70°C ไม่ลื่น ไม่ไหล หรือหยด 70°C ไม่ลื่น ไม่ไหล หรือหยด

ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ -20°C, ไม่มีรอยร้าว -30°C, ไม่มีรอยร้าว

ความสามารถในการกันน้ำ 0.3 MPa / 120 min, ไม่มีการรั่วซึม; 0.3 MPa / 120 min, ไม่มีการรั่วซึม

ความแข็งแรงการลอก, แผ่นเยื่อถึงแผ่นเยื่อ, N/mm, ≥ 1.0 1.0

ความแข็งแรงการลอก, แผ่นเยื่อถึงอลูมิเนียม, N/mm, ≥ 1.5 1.5

ความแน่นหนาน็อตผ่าไม้ ผ่าน ผ่าน

ความไม่ซึมน้ำมัน, แผ่น, ≤ 2 2

เวลาการยึดเกาะ / ความหนืด, min , ≥ 15 15

การยืดตัวหลังแก่ตัวด้วยความร้อน %, ≥30 40

ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำหลังการแก่ตัว -18°C ไม่แตกร้าว -28°C ไม่แตกร้าว

ความแข็งแรงในการลอกหลังการเสื่อมสภาพ, N/mm, ≥ 1.5 1.5

ความคงที่ทางมิติ, %, ≤ 1.5 1.0

แรงลอกบิตูเมนชนิดติดเอง, N/mm, ≥ 1.5 1.5 บรรจุภัณฑ์, การเก็บรักษา และข้อสังเกตการติดตั้ง

บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา ● ม้วนกระดาษห่อแยกแต่ละชิ้นและติดฉลาก ● เก็บในลักษณะตั้งตรงในพื้นที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท และร่มเงา ● ป้องกันแผ่นรองปล่อยจากแสงแดด ความร้อน และการปนเปื้อน ● ไม่วางซ้อนหรือขนย้ายในลักษณะที่ทำให้ม้วนเสียรูป

ข้อจำกัดในการใช้งาน ● ใช้งานบนพื้นผิวที่สะอาด แห้ง มีความมั่นคง และเข้ากันได้กับวัสดุรองรับ ● อาจต้องใช้ไพร์เมอร์ตามความพรุนของวัสดุรองรับและวิธีดำเนินโครงการ ● ห้ามใช้ในช่วงฝน หิมะ น้ำขัง หรือมีลมแรง ● ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ซ่อนเร้น เว้นแต่การเลือกเคลือบและการออกแบบจะอนุญาตให้เปิดเผย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านเทคนิค

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลแคตตาล็อก Tianyuan ที่จัดหาให้และหลักการติดตั้งที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพที่ระบุ การออกแบบระบบ และการปฏิบัติตามต้องได้รับการตรวจสอบสำหรับแต่ละโครงการ TDS ของโรงงานที่ลงนามล่าสุด รายงานการทดสอบ แผนปฏิบัติการ และข้อบังคับท้องถิ่นมีความสำคัญเหนือกว่า

SELF-ADHERING POLYMER MODIFIED BITUMINOUS WATERPROOFING MEMBRANE

Cold-applied sheet for concealed waterproofing systems

PRODUCT OVERVIEW

DESCRIPTION

Tianyuan Self-Adhering Polymer Modified Bituminous Waterproofing Membrane is a factory-produced sheet incorporating a polymer-modified bituminous waterproofing compound and a pressure-sensitive self-adhesive layer protected by a removable release liner. The membrane is intended for concealed waterproofing and cold application without routine use of an open flame.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and utility structures
- Podiums, retaining walls and wet areas
- Metal and timber substrates where technically approved



Product images extracted from supplied Tianyuan catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available configuration
Product family	N: non-reinforced / PY: polyester reinforced
Top surface	PE film / PET film / aluminum foil / fine sand / double-sided self-adhered option
Lower surface	Self-adhering polymer-modified bitumen with release liner
Nominal thickness	N: 1.2, 1.5, 2.0 mm; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm
Standard width	1,000 mm
Typical roll area	10, 15, 20 or 30 m², subject to thickness and configuration
Application	Cold applied; primer and accessories according to substrate and approved method statement
Reference standard	GB 23441-2009, current at the document issue date

DOCUMENT STATUS

The configuration and performance tables in this TDS are normalized from the supplied Tianyuan catalog. Confirm the final product code, declared grade and test values against the latest signed factory test report before external issue.

PRODUCT STRUCTURE AND SELECTION GUIDE

Generic system information for N and PY self-adhering membrane configurations

MEMBRANE STRUCTURE

SELF-ADHERED MEMBRANE STRUCTURE

Protective surface	PE / PET film, aluminum foil or fine sand
Carrier / reinforcement	High-strength film or polyester reinforcement
Waterproofing compound	Polymer-modified bitumen compound
Pressure-sensitive adhesi	Self-adhering modified bitumen layer
Release liner	Silicone-coated release film or paper

THICKNESS	LOW-TEMPERATURE FLEXIBILITY	WATERTIGHTNESS	APPLICATION
1.2-4.0 mm	**to -30°C**	**0.2-0.3 MPa**	**Cold-applied**
Configuration dependent	Grade and surface dependent	120 min, no leakage	No routine open flame

PRODUCT SELECTION GUIDE

Selection factor	Type N	Type PY	Technical note
Reinforcement	Non-reinforced flexible sheet	Polyester-reinforced sheet	Select according to movement, handling and project design.
Typical thickness	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	2.0 / 3.0 / 4.0 mm	Final thickness must match the approved waterproofing system.
Surface options	PE / PET / double-sided self-adhered	PE / fine sand / double-sided self-adhered	Surface code affects bonding sequence and overlayer compatibility.
Typical use	Complex details and concealed fully bonded work	Robust field membrane and higher tensile demand	Project design and substrate condition take precedence.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Cold-applied installation without routine torching
- Full-surface bonding helps limit lateral water migration
- Flexible adhesive layer accommodates minor substrate movement
- Release-liner controlled application and clean handling
- Compatible with horizontal and vertical concealed waterproofing
- Multiple surface and reinforcement configurations

SELECTION NOTE

This TDS does not replace project system design. Confirm substrate, exposure, drainage, protection layer, movement joints, primer and accessory compatibility before specifying the membrane.

TECHNICAL PERFORMANCE - NON-REINFORCED TYPE N

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
N	PE	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	PET	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	D	Project selection	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	PE-I	PE-II	PET-I	PET-II	D
Tensile force, N/50 mm, ≥	150	200	150	200	-
Elongation at maximum force, %, ≥	200	200	30	30	-
Asphalt fracture elongation, %, ≥	250	250	150	150	450
Stretch behavior	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	-
Nail tear strength, N, ≥	60	110	30	40	-
Heat resistance	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack
Watertightness	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2	2	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	20	20	20	20	20

THERMAL AGEING AND STABILITY

Property	Typical requirement
Tensile force retention, %, ≥	80
Elongation after ageing, %	PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400
Low-temperature flexibility after ageing	Grade I: -18°C; Grade II: -28°C; D: -18°C; no crack
Peel strength to aluminum after ageing, N/mm, ≥	1.5
Appearance after thermal stability test	No bulging, folding, sliding or flow
Dimensional change rate, %, ≤	2.0

DATA STATUS

The values above reproduce and normalize the technical data in the supplied Tianyuan catalog. Confirm the declared product grade, test method, surface code and final value against the latest factory type-test report and batch Certificate of Analysis before issuing this TDS externally.

TECHNICAL PERFORMANCE - POLYESTER REINFORCED TYPE PY

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
PY	PE / S / D	I	2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
PY	PE / S / D	I / II	3.0 / 4.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	Grade I	Grade II
Soluble content, g/m², ≥	2.0 mm: 1300; 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900	3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900
Tensile force, N/50 mm, ≥	2.0 mm: 350; 3.0/4.0 mm: 450	3.0 mm: 600; 4.0 mm: 800
Elongation at maximum force, %, ≥	30	40
Heat resistance	70°C, no sliding, flowing or dripping	70°C, no sliding, flowing or dripping
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack
Watertightness	0.3 MPa / 120 min, no leakage	0.3 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	15	15
Elongation after thermal ageing, %, ≥	30	40
Low-temperature flexibility after ageing	-18°C, no crack	-28°C, no crack
Peel strength after ageing, N/mm, ≥	1.5	1.5
Dimensional stability, %, ≤	1.5	1.0
Self-adhered bitumen peel strength, N/mm, ≥	1.5	1.5

PACKAGING, STORAGE AND INSTALLATION NOTES

PACKAGING AND STORAGE

- Rolls individually wrapped and labeled.
- Store upright in a dry, ventilated, shaded area.
- Protect the release liner from sunlight, heat and contamination.
- Do not stack or transport in a manner that deforms the rolls.

APPLICATION LIMITATIONS

- Use on clean, dry, stable and compatible substrates.
- Primer may be required according to substrate porosity and project method statement.
- Do not apply during rain, snow, standing water or strong wind.
- This product is intended for concealed use unless the selected finish and design expressly permit exposure.

TECHNICAL DISCLAIMER

This document is prepared from the supplied Tianyuan catalog data and publicly available installation principles. Product suitability, declared performance, system design and compliance shall be verified for each project. The latest signed factory TDS, test report, method statement and local regulations take precedence.