



Ti6Al4V  
Low Temperature Fit



High Temperature Fit



- ASMI\_1990
- BarucciEtAl\_2008
- DeemEtAl\_1958
- Mills\_2002
- Nouari\_2014
- UmezawaEtAl\_1992
- ZieglerEtAl\_1963
- 11.49, low: 11.39, hi: 11.73%