



레디믹스트 콘크리트 납품서

(납 품 서)

No.

표준번호: KS F 4009
 규·품·형: 보 통콘크리트
 포 장콘크리트
 고강도콘크리트
 인증번호: 제 3795 호
 인증기관: 한국표준협회

2026 년 04 월 02 일

(주)이안알앤씨 귀하 22

공 급 자	사업자 등록번호	213-81-05876
	상 호 (법인명)	천마콘크리트공업(주)
대 표 자 주	대 표 자 명	심 계 진, 송 홍 호
	사 업 장 소	서울 강남구 헌릉로 718길 14
대 표 전 화	대표전화	(02)445-6231
	출하실	(02)445-0733

납 품 장 소				역삼동779-20^											
운 반 차 번 호				759 [6226]				2호기				4대			
납 품 시 각		출 발		12 시 32 분											
		도 착		시 분				타 설 완 료				시 분			
납 품 용 적				6.00 m³				누 계				24.00 m³			
호 칭 방 법	콘크리트의 종류에 따른 구분			굵은 골재의 최대 치수에 따른 구분 mm			호 칭 강 도 MPa			슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm			시멘트 종류에 따른 구분		
	보통콘크리트			20			30			180			보통포틀랜드시멘트 1종		
시 방 배 합 표 (kg/m³)															
시 멘 트		물 회수		잔 골 재			굵은 골 재			혼 화 재			혼 화 제		
①	②	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③		
347	0	180	0	166	662	0	0	872	0	0	87	0	3.47	0.00	0.00
물-결합재비		41.5 %		잔 골 재 율			49.0 %								
지 정 사 항				감리확인: (서명)											
				고로슬래그미분말 3종 20%, 노출배합											
비 고	염화물함량: 0.30 Kg/m³ 이하			공기량: 4.5±1.5 %			배차 726			현장 776			743		
	※현장가수 및 화학약품 임의 첨가시 제품품질을 보증할수 없음.												761		
인 수 자 확 인							표 시 사 항 확 인						유 상 영		
							출 하 담 당 확 인								

Box



레디믹스트 콘크리트 납품서

(납 품 서)



No.

표준번호: KS F 4009
 규격·형: 보 통콘크리트
 포 장콘크리트
 고강도콘크리트
 인증번호: 제 3795 호
 인증기관: 한국표준협회

2026 년 04 월 02 일

(주)이안알앤씨 귀하 22

공 급 자	사업자 등록번호	213-81-05876
	상 호 (법인명)	천마콘크리트공업(주)
	대 표 자 명	심 계 진, 송 홍 호
	사 업 장 소	서울 강남구 현릉로 718길 14
자	대표 전화	(02)445-6231 출하실 (02)445-0733

납 품 장 소				역삼동779-20^											
운 반 차 번 호				776 [7721] 2호기 3대											
납 품 시 각		출 발		12 시 21 분											
		도 착		시 분				타 설 완 료				시 분			
납 품 용 적				6.00 m³				누 계				18.00 m³			
호 칭 방 법	콘크리트의 종류에 따른 구분			굵은 골재의 최대 치수에 따른 구분 mm			호 칭 강 도 MPa			슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm			시멘트 종류에 따른 구분		
	보통콘크리트			20			30			180			보통포틀랜드시멘트 1종		
시 방 배 합 표 (kg/m³)															
시 멘 트		물 회수		잔 골 재			굵은 골 재			혼 화 재			혼 화 제		
①	②	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③		
347	0	180	0	166	662	0	0	872	0	0	87	0	3.47	0.00	0.00
물-결합재비		41.5 %		잔 골 재 율			49.0 %								
지 정 사 항				감리확인: (서명)											
				고로슬래그미분말 3종 20%, 노출배합											
비 고	염화물함량:			0.30 Kg/m³ 이하						배차 810			현장 743		
	공기량:			4.5±1.5 %									761		
※ 현장가수 및 화학약품 임의 첨가시 제품품질을 보증할수 없음.															
인 수 자 확 인								표 시 사 항 확 인				유 상 영			
								출 하 담 당 확 인							



레디믹스트 콘크리트 납품서

(납 품 서)



No.

표준번호: KS F 4009
 규·규·형: 보 통콘크리트
 포 장콘크리트
 고강도콘크리트
 인증번호: 제 3795 호
 인증기관: 한국표준협회

2026 년 04 월 02 일

(주)이안알앤씨 귀하 22

공 급 자	사업자 등록번호	213-81-05876		
	상 호 (법인명)	천마콘크리트공업(주)		
	대 표 자 명	심 계 진, 송 홍 호		
	사 업 장 소	서울 강남구 현릉로 718길 14		
자	대표 전화	(02)445-6231	출하실	(02)445-0733

납 품 장 소				역삼동779-20^													
운 반 차 번 호				743 [8506] 2호기 2대													
납 품 시 각		출 발		09 시 53 분													
		도 착		시 분				타 설 완 료			시 분						
납 품 용 적				6.00 m³				누 계				12.00 m³					
호 칭 방 법	콘크리트의 종류에 따른 구분			굵은 골재의 최대 치수에 따른 구분 mm			호 칭 강 도 MPa			슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm			시멘트 종류에 따른 구분				
보통콘크리트				20			30			180			보통포틀랜드시멘트 1종				
시 방 배 합 표 (kg/m³)																	
시 멘 트		물		회수수		잔 골 재			굵은 골 재			혼 화 재			혼 화 제		
①	②					①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
347	0	180	0	166	662	0	0	872	0	0	87	0	3.47	0.00	0.00		
물-결합재비				41.5 %		잔 골 재 율						49.0 %					
지 정 사 항				감리확인: (서명)													
				고로슬래그미분말 3종 20%, 노출배합													
비 고	염화물함량: 0.30 Kg/m³ 이하 배차 705 현장 761 공기량: 4.5±1.5 % ※현장가수 및 화학약품 임의 첨가시 제품품질을 보증할수 없음.																
인 수 자 확 인								표 시 사 항 확 인				최 순 호					
								출 하 담 당 확 인									



레디믹스트 콘크리트 납품서

(납 품 서)



No.

표준번호: KS F 4009
 규·규·형: 보 통콘크리트
 포 장콘크리트
 고강도콘크리트
 인증번호: 제 3795 호
 인증기관: 한국표준협회

2026 년 04 월 02 일

(주)이안알앤씨 귀하 22

공	사업자 등록번호	213-81-05876
	상 호 (법인명)	천마콘크리트공업(주)
급	대표자명	심계진, 송홍호
	사업장소	서울 강남구 헌릉로 718길 14
자	대표전화	(02)445-6231 출하실
		(02)445-0733

납 품 장 소				역삼동779-20^													
운 반 차 번 호				761 [6515] 2호기 1대													
납 품 시 각		출 발		09 시 34 분													
		도 착		시 분				타 설 완 료				시 분					
납 품 용 적				6.00 m³				누 계				6.00 m³					
호	콘크리트의 종류에 따른 구분			굵은 골재의 최대 치수에 따른 구분 mm			호 칭 강 도 MPa			슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm			시 멘 트 종류 에 따른 구분				
칭	보통콘크리트			20			30			180			보통포틀랜드시멘트 1종				
방																	
법																	
시 방 배 합 표 (kg/m³)																	
시 멘 트		물		회수수		잔 골 재			굵은 골 재			혼 화 재			혼 화 제		
①	②					①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
347	0	180	0	166	662	0	0	872	0	0	87	0	3.47	0.00	0.00		
물-결합재비				41.5 %		잔 골 재 율						49.0 %					
지 정 사 항		감리확인: (서명)															
		고로슬래그미분말 3종 20%, 노출배합															
비	염화물함량:			0.30 Kg/m³ 이하			배차 751			현장							
고	공기량:			4.5±1.5 %													
※ 현장가수 및 화학약품 임의 첨가시 제품품질을 보증할수 없음.																	
인 수 자 확 인						표 시 사 항 확 인											
						출 하 담 당 확 인			최 순 호								