САПА ҮШІН ЖАУАП БЕРЕМІЗ!
ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!

НАШИ

ҚҰРҒАҚ ҚҰРЫЛЫС ҚОСПАЛАРЫ
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ҮНЕМДІ ЖӨНДЕУ
ҮШІН ЕҢ ЖАҚСЫ ТАҢДАУ!

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ
ЭКОНОМИЧНОГО РЕМОНТА!

АРХИТЕКТУРА ПРОДУКЦИИ БРЕНДА НАШИ

КЛЕИ

Цементные

- Термос
- Мастак
- Крепость
- Аман

Грунтовка

Драйв

Штукатурки

Цементные

Скала

Гипсовые

Геркулес
Комфорт
Ровняк

Декоративные

Дождик 2,5
Дождик 3,0
Рельеф

Наливные полы

Цементные	Гипсовые
Уровень	Горизонт
Нивелир	Ударник

Затирки

Линия

Шпатлевки

- Цементные МАГМА
- гипсовые УЮТ
- гипсовые КАЙСАР
- полимерные РЕКОРД

НАШИ БРЕНДІ ӨНІМІНІҢ СӘУЛЕТІ

ЖЕЛІМ

Цементтік

- Термос
- Мастак
- Крепость
- Аман

Астар

Драйв

СЫЛАҚТАР

Цементтік

Скала

Гипстік

Геркулес
Комфорт
Ровняк

Сәндік

Дождик 2,5
Дождик 3,0
Рельеф

Құйма едендер

Цементтік

Уровень
Нивелир

Гипстік

Горизонт
Ударник

Жіктерді бітегіш

Линия

Тегістеу

- Цементтік МАГМА
- Гипстік УЮТ
- Гипстік ҚАЙСАР
- Полимерлік РЕКОРД

Құрғақ құрылыс қоспаларымен жұмыс істеудің жалпы ережелері

- Жұмысқа әзірленген ыдыстар мен құрал–сайман таза болуы тиіс.
- Қоспаны қаптамада көрсетілген қатынаста су құйылған ыдысқа төгіп, кейін біртекті масса алғанша мұқият араластырады. Егер нұсқаулық бойынша талап етілетін болса, ерітіндіні 3–5 минутқа қойып қою керек, кейін қайтадан араластыру керек.
- Еріту үшін лас, сонымен қатар төмен (+5°С–дан төмен) және жоғары температурадағы (+30°С–дан жоғары) суды пайдалануға жол берілмейді.
- Су дозасын бұзу қоспаның өзінің де, қатқан ерітіндінің де көптеген техникалық сипаттамаларын нашарлатуы мүмкін.
- Қоспаны сапалы араластыру үшін араластырғыш электр дрельді пайдаланған жөн.
- Ерітіндіні жақпас бұрын ескі негізді шаңнан, ластан, әктен, майлы бояулардан, түсқағаз қалдықтарынан тазартып алу керек. «Көтеріліп» тұрған телімдерді ашу керек. Ілінісуді жақсартып, су сіңіргіштікті төмендету үшін бетті НАШИ «ДРАЙВ» төсеме бояуымен өңдеген жөн.
- Жұмыс істеу барысында негіздің, ерітіндінің және жайдың температурасы +5°С мен +30°С аралығында болуы тиіс.
- Жұмыстан кейін қалған ерітіндіні кәрізге төгуге болмайды. Қоспа құбырды бүлдіруі мүмкін.
- Қоспаларды балалардың қолы жетпейтін, құрғақ жерде сақтау керек.
- Құрғақ қоспаның тыныс алу органдарына түсуіне жол бермеңіз. Көзге тиген жағдайда сумен жуып тастап, дәрігерге қаралу керек.

Общие правила работы с сухими строительными смесями

- Подготовленные для работы емкости и инструмент должны быть чистыми.
- Смесь засыпается в емкость с водой в пропорции, указанной на упаковке, после чего тщательно перемешивается до получения однородной массы. Если этого требует инструкция, раствор следует оставить на 3–5 минут, затем его следует еще раз перемешать.
- Недопустимо использовать для затворения загрязненную воду, а также воду с низкой (ниже +5°С) и высокой температурой (выше +30°С).
- Помните, что нарушение дозировки воды может ухудшить многие технические характеристики как самой смеси, так и затвердевшего раствора.
- Для качественного перемешивания смеси рекомендуется использовать электродрель–миксер.
- Перед нанесением раствора старое основание необходимо очистить от пыли, грязи, извести, масленых красок, остатков обоев. «Бухтящие» участки необходимо вскрыть. Для улучшения сцепления и снижения водопоглощения поверхность рекомендуется обработать грунтовкой НАШИ «ДРАЙВ».
- Во время работы температура основания, раствора и помещения должна находиться в пределах от +5°С до +30°С.
- Оставшийся после работы раствор недопустимо выливать в канализацию. Смесь может засорить трубу.
- Смеси хранить в сухом месте, недоступном для детей.
- Не допускать попадания сухой смеси в дыхательные органы. В случае попадания в глаза промыть их водой и обратиться к врачу.

ҚАЛАУ ЖЕЛІМІ МАСТАК

Жеңіл саламын десеңіз
Қабырғаларды МАСТАКПЕН
демеңіз.
Су да, аяз да, түк етпес,
Біз қалағандай болады, сенсеңіз.

Чтобы строилось легко,
Стройте стены МАСТАКОМ.
Не страшны вода, мороз,
Все по–нашему, всерьез.

КЛЕЙ КЛАДОЧНЫЙ МАСТАК



АРНАЛУЫ: ұялы бетоннан блоктар мен тақташалардан жасалған сыртқы және ішкі қабырғаларды жұқа қабатты қалау үшін, сондай–ақ көлденең және тік беттерді күйік тақташалармен қаптау үшін.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: атмосфераға төзімділік, ылғалды көп сіңіретін негіздерде тұрақты жұмыс істейді.

НАЗНАЧЕНИЕ: для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен из блоков и плит из ячеистого бетона, а также для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей керамическими плитками.
ПРЕИМУЩЕСТВА: атмосферостойкая, стабильно работает на сильновпитывающих влагу основаниям.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	цемент
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5–5,5 л су
Қабаттың қалыңдығы	5–7 мм
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	2 сағат
Беріктік таңбасы	М50
Аязға төзімділік таңбасы	F 25
Толықтырғыштың ең үлкен ірілігі	0,6 мм
Блоктарды қалау уақыты	ерітіндіні жаққаннан кейін 5 мин дейін
Блоктардың қалпын түзету уақыты	5 минут
Кебу уақыты	20°С кезінде 24 сағат
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 5–7 мм болғанда 1 м²–ге 5–8 кг

Цвет	серый
Связующее	цемент
Соотношение при смешивании	на 25 кг сухой смеси 5–5,5 л воды
Толщина слоя	5–7 мм.
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марка прочности	М50
Марка по морозостойкости	F 25
Максимальная крупность наполнителя	0,6 мм
Время укладки блоков	до 5 минут после нанесения раствора
Время исправления положения блоков	5 минут
Время высыхания	24 часа при 20°С
Расход материала	5–8 кг на 1 м² при толщине слоя 5–7 мм

БЕКІТІЛГЕН ЖЫЛУ ОҚШАУЛАУ ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН ЖЕЛІМ

ТЕРМОС

Үйді жылытасыз ба? НАШИ қуаттайды!
ТЕРМОС монтаждап та сылақтайды.
Үйді жылытасыз ба? ТЕРМОС ал!
Ішкі–сыртқы жұмысқа дәл.

Дом утепляешь? НАШИ рулят!
ТЕРМОС монтирует и штукатурит.
Дом утепляешь? ТЕРМОС бери!
Работай снаружи и внутри.

КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ТЕРМОС



АРНАЛУЫ: жылытқыштың үстіне жұқа сылақ салынған ғимараттардың бекітілген жылу оқшаулағыш жүйесі үшін СП 1210198 бойынша жылу оқшаулағыш тақташаларын (пенополистирол, минералды тақташалар) бекіту үшін, сондай–ақ ғимараттардың жылыту жүйесінде сылақтардың алуан түрлері астына армирленген торды желімдеу үшін қолданылады. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: атмосфераға төзімділік, негізбен және жылытқышпен сенімді ілінісу.

НАЗНАЧЕНИЕ: для системы скрепленной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю согласно СП 1210198 используется для крепления теплоизоляционных плит (пенополистирол, минеральные плиты), а также для наклеивания армированной сетки в системе утепления зданий под различные виды штукатурок. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: атмосферостойкая, надежное сцепление с основанием и утеплителем.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	цемент
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5,5–6 л су
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	2 сағат
Қабаттың қалыңдығы	3–5 мм
Беріктік таңбасы	М100
Аязға төзімділік таңбасы	F 25
Толықтырғыштың ең үлкен ірілігі	0,6 мм
Жылу оқшаулағыш тақташаларды желімдеу кездегі материал шығыны	3–4,5 кг/м^2
Қабаттың қалыңдығы 3–5 мм болғанда жүйені армирлеу және сылау кезіндегі материал шығыны	4,2–7 кг/м^2
Кебу уақыты	+20°С кезінде 24 сағат

Цвет	серый
Связующее	цемент
Соотношение при смешивании	на 25 кг сухой смеси 5,5–6 л воды.
Жизнеспособность раствора	2 часа
Толщина слоя	3–5 мм
Марка по прочности	М100
Марка по морозостойкости	F 25
Максимальная крупность наполнителя	0,6 мм
Расход материала при наклейке теплоизоляционных плит	3–4,5 кг/м^2
Расход материала при армировании и оштукатуривании системы при толщине слоя 3–5 мм	4,2–7 кг/м^2
Время высыхания	24 часа при +20°С

ТАҚТА ЖЕЛІМІ КРЕПОСТЬ

**КРЕПОСТЬ, достым, қаперге ал–
Тақта мығым тұратын болады!
Екпіндеткен желім, күлімдеумен желім,
НАШИ КРЕПОСТЬ – тақтаның
тұрақтылығына кепіл болады.
КРЕПОСТЬ ал! Ішкі–сыртқы жұмысқа**

**КРЕПОСТЬ, дружище,
бери на заметку –
Плитка будет держаться крепко!
Клей с задором, клей с улыбкой,
НАШИ КРЕПОСТЬ – стойкость
плитки.**

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ КРЕПОСТЬ



АРНАЛУЫ: құрғақ және дымқыл үй–жайларда цемент негізіндегі едендерді, сыланған және бетон қабырғаларын күйік тақташамен қаптау үшін. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: атмосфераға төзімділік, күйік тақташаның негізбен сенімді ілінісуі.

НАЗНАЧЕНИЕ: для облицовки полов на цементной основе, оштукатуренных и бетонных стен керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ.
ПРЕИМУЩЕСТВА: атмосферостойкая, надежное сцепление керамической плитки с основанием.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	цемент
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5,4–5,6 л су
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	сумен араластырғаннан кейін 2 сағат
Қабаттың қалыңдығы	3–5 мм
Негізбен ілінісу беріктігі	0,5 МПа
Беріктік таңбасы	М75
Аязға төзімділік таңбасы	F 25
Кебу уақыты	+10°С кезінде 2 күн, +20°С кезінде 1 күн
Тақташаны қалау уақыты	ерітіндіні жаққаннан кейін 8 мин дейін
Тақташаның қалпын өзгерту уақыты	5 мин
Жіктерді бітеу	24 сағаттан кейін
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 3–5 мм болғанда 1 м^2–ге 5–8 кг

Цвет	серый
Связующее	цемент
Соотношение при смешивании	5,4–5,6 л воды на 25 кг сухой смеси
Жизнеспособность раствора	2 часа после смешивания с водой
Толщина слоя	3–5 мм
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Марка по прочности	М75
Марка по морозостойкости	F 25
Время высыхания	2 дня при +10°С , 1 день – при +20°С
Время укладки плитки	до 8 мин после нанесения раствора
Время исправления положения плитки	5 мин
Затирка швов	через 24 часа
Расход материала	5–8 кг на 1 м^2 при толщине слоя 3–5 мм

ТАҚТА ЖЕЛІМІ АМАН

Плиткадан плиткаға – керуен – АМАН желімімен біркелкі жабыстырылады!

Плитку к плитке – караван – ровно склеит клей АМАН!

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АМАН



АРНАЛУЫ: құрғақ және дымқыл үй–жайларда сыланған және бетон қабырғаларын күйік тақташамен қаптау үшін.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: атмосфераға төзімділік, тақташаның жылжуына тұрақты.

НАЗНАЧЕНИЕ: для облицовки оштукатуренных и бетонных стен керамической плиткой в сухих и влажных помещениях.
ПРЕИМУЩЕСТВА: атмосферостойкий, устойчив к сползанию плитки

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	цемент
Түйірдің ең үлкен өлшемі	0,6 мм
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5,4–5,6 л су
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	сумен араластырғаннан кейін 120 мин
Негізбен илінісу беріктігі	0,5 МПа
Беріктік таңбасы	М25
Аязға төзімділік таңбасы	F 25
Кебу уақыты	+10°С кезінде 2 күн, +20°С кезінде 1 күн
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 3–5 мм болғанда 1 м²–ге 5–8 кг

Цвет	серый
Связующее	цемент
Максимальный размер зерна	0,6 мм
Соотношение при смешивании	5,4 – 5,6 л воды на 25 кг сухой смеси
Жизнеспособность раствора	120 мин после смешивания с водой
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Марка по прочности	М25
Марка по морозостойкости	F 25
Время высыхания	2 дня при +10°С, 1 день – при +20°С
Расход материала	5–8 кг на 1 м² при толщине слоя 3–5 мм

ЖІКТЕРГЕ АРНАЛҒАН БІТЕУІШ ЛИНИЯ

НАШИ біледі –
Сіз де біліп жүріңіз:
ЛИНИЯ тігістерді
жақсы жабады!

Знают НАШИ —
знайте и вы:
ЛИНИЯ лихо
заделает швы!

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ ЛИНИЯ



АРНАЛУЫ: құрғақ, дымқыл және ылғалды үй–жайларда плиткалар арасындағы тігістерді, қабырғалардағы және едендердегі керамикалық плиткаларды тегістеу үшін қолданылады.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: жоғары ылғалға–төзімділік, атмосфераға төзімділік, икемді, жұмыс үрдісінде плиткадан оңай алынып тасталады.

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для затирки межплиточных швов, керамической плитки на стенах и полах в сухих, влажных и мокрых помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА: повышенная влагостойкость, атмосферостойкая, пластичная, легко удаляется с плитки в процессе работ.

Түсі	ақ
Араластырған кездегі ара қатынас	1 кг құрғақ қоспаға шамамен 0,3 – 0,4 литр су қажет
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	ерітінді дайындалғаннан кейін 1,5 сағат ішінде қолдануға жарамды
Ескерту	қалдық ерітіндіні көрізге құймаңыз
Қолдану температурасы	+5 °С – тан +30°С–қа дейін.

Цвет	белый
Соотношение при смешивании	на 1 кг сухой смеси требуется приблизительно 0,3–0,4 литров воды
Жизнеспособность раствора	раствор пригоден к применению в течение 1,5 часов после приготовления
Примечание	не выливайте оставшийся раствор в канализацию
Температура применения	от +5 °С до +30 °С

ГИПСТІК СЫЛАҒЫ ГЕРКУЛЕС

Кез келген төбе мен қабырғаға арналған мықты илемнің ЖАҢА ӨНІМІ ГЕРКУЛЕСПЕН жұмыс істеп, бәсекелестің барлығын жығарыңды анық біл!

НОВИНКА крепкого замеса Для потолков и стен любых Знай, что работа с ГЕРКУЛЕСОМ Всем конкурентам даст под дых!

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА ГЕРКУЛЕС



АРНАЛУЫ: ылғалдылығы қалыпты жайлардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді бастапқы тегістеуге арналған.
НЕГІЗІ: бетон, кірпіш, газды бетон қабырғалар, цементпен сыланған беттер.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: жарылуға берік, қалыпты тұрақты ұстайды, су өткізгіш, бағасы тиімді.

НАЗНАЧЕНИЕ: для первоначального выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью.
ОСНОВАНИЯ: бетонные, кирпичные, газобетонные стены, цементные оштукатуренные поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА: трещиностойкая, формоустойчивая, паропроницаемая, выгодная цена.

Түсі	ақ–сұр
Байланыстырғыш	гипс
Суға төзімділігі	суға төзімсіз
Толтырғыштың максималды мөлшері	0,63 мм
Араластыратын кездегі қатынасы	30 кг құрғақ қоспаға 7–8 л
Материал шығыны	10 мм қалыңдықта 14 кг/м^2
Ерітіндінің өміршеңдігі	сумен араластырғаннан кейін 1 сағат
Қысуға беріктігі, кемінде	2,5 МПа
Беріктік маркасы	М25
Қабаттың қалыңдығы	минимум 2 мм/ қабат, максимум 70 мм
Кебу уақыты	қабаттың қалыңдығы мен температураға байланысты: +10°С–да 2 күн; +20°С–да 1 күн.

Цвет	светло–серый
Связующее	гипс
Водостойкость	неводостойкая
Максимальный размер наполнителя	0,63 мм
Соотношение при смешивании	7–8 л на 30 кг сухой смеси
Расход материала	14 кг/м^2 при толщине 10 мм
Жизнеспособность раствора	1 час после смешивания с водой
Прочность на сжатие, не менее	2,5 МПа
Марка прочности	М25
Толщина слоя	минимум 2 мм/слой, максимум 70 мм
Время высыхания	зависит от толщины слоя и температуры: 2 дня при +10°С; 1 день при +20°С.

ГИПСТІК СЫЛАҒЫ КОМФОРТ ПЛЮС

**КОМФОРТ ПЛЮС – Күш!
Екеуі біреуінде!
Пәтердегі төбелер мен қабырғаларға арналған! Әрбір үйдің іргесі мықты болсын, бүкіл әлемде бейбітшілік болсын!**

**КОМФОРТ ПЛЮС – Сила!
Два в одном!
Для потолков и стен в квартире!
Пусть будет крепким каждый дом
И Мир пусть будет во всем Мире!**

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА КОМФОРТ ПЛЮС



АРНАЛУЫ: ылғалдылық деңгейі қалыпты жайлардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді тегістеуге арналған. Қолмен жағуға арналған ұсақ түйіршікті сылақ. Ылғалдылық деңгейін қалыпты құрғақ жайлардағы ішкі жұмыстарға арналған.
НЕГІЗІ: бетон, кірпіш, газды бетон қабырғалар, цементпен сыланған беттер.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: қалып тұрақтылығы жоғары.

НАЗНАЧЕНИЕ: для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Мелкофракционная штукатурка для ручного нанесения. Для внутренних работ в сухих помещениях с нормальной влажностью.
ОСНОВАНИЯ: бетонные, кирпичные, газобетонные стены, цементные оштукатуренные поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает высокой формоустойчивостью.

Түсі	сұр немесе сарғылт реңді ақ
Байланыстырғыш	гипс
Суға төзімділігі	суға төзімді емес
Қысуға беріктігі	2,5 МПа
Беріктік маркасы	М25
Бетонға адгезиясы	0,5 МПа
Ерітіндінің өміршеңдігі	сумен араластырғаннан кейін кемінде 1 сағат
Кебу уақыты	+10°С температурада 2 күн, +20°С температурада 1 күн
Шығын материалы	қабат қалыңдығы 5 мм болғанда 1м² шамамен 6 кг
Қабаттың қалыңдығы	1–30 мм/1 қабат
Түйіршік	0,2 мм
Жұмыс температурасы	+10°С мен +30°С арылығында

Цвет	белый с оттенками серого или бежевого цвета
Связующее	гипс
Водостойкость	неводостойкая
Прочность на сжатие	2,5 МПа
Марка по прочности	М25
Адгезия к бетону	0,5 МПа
Жизнеспособность раствора	не менее 1 часа после смешивания с водой
Время высыхания	2 дня при температуре +10°С 1 день при температуре +20°С
Расход материала	около 6 кг на 1м² при толщине слоя 5 мм
Толщина слоя	1–30 мм/1слой
Фракция	0,2 мм
Рабочая температура	от +10°С до +30°С

ПЕРЛИТПЕН ГИПСТІ СЫЛАҚ
РОВНЯК

Сенімділікті таңдадым, онымен бірге сал
Күшті қабырғалар – сенің жоғарғы лигаң
Гипсті сылақ НАШИ – Ровняк
Күшті, өйткені перлитпен!

Выбрал надежность, с ней и строй
Крепкие стены – твоя высшая лига
Штукатурка гипсовая
от НАШИ – Ровняк
Круче, потому что с перлитом!

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ С ПЕРЛИТОМ
РОВНЯК



АРНАЛУЫ: қалыпты ылғалдылығы бар үй–жайларды бетон беттерде, бұрын сыланған беттерге қолданған кезде қабырғалар мен төбелерді тегістеуге арналған. Ішкі жұмыстар үшін.
НЕГІЗІ: негіз құрғақ, қатты, шаңнан, әктен, майлардан, ескі борпылдақ сылақтан, ескі тұсқағаздың қалдықтарынан, майлы және эмульсиялық бояудан мұқият тазалануы керек.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: жақсы пішінге төзімділікке ие. Үй–жайда жақсы газ алмасуды қамтамасыз етеді. Үй–жайда жайлы микроклиматты қамтамасыз етеді

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для выравнивания стен и потолков при нанесении на бетонные, ранее оштукатуренные поверхности в помещениях с нормальной влажностью. Для внутренних работ.
ОСНОВАНИЯ: основание должно быть сухим, твердым, тщательно очищенным от пыли, извести, масел, жиров, старой рыхлой штукатурки, остатков старых обоев, масляной и эмульсионной краски.
ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает хорошей формоустойчивостью. Обеспечивает хороший газообмен в помещении. Обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.

Түсі	сұр немесе сары реңктері бар сарғыш
Байланыстырғыш	гипс
Суға төзімділігі	суға төзімсіз
Қысу беріктігі	2 МПа
Бетонға жабысқақтығы	0,4 МПа
Ерітіндінің қабілеттілігі	сумен араластырғаннан кейін кем дегенде 1 сағат
Кебу уақыты	+10°С температурада 2 күн +20°Стемпературада 1 күн
Шығын	қабаттың қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 шаршы метрге шамамен 12–13 кг/м
Қабаттың қалыңдығы	2–60 мм/1 қабат
Фракция	1.25 мм
Жұмыс температурасы	+10°С ден +30°С дейін

Цвет	бежевый с оттенками серого или желтого цвета
Связующее	гипс
Водостойкость	неводостойкая
Прочность на сжатие	2 МПа
Адгезия к бетону	0,4 МПа
Жизнеспособность раствора	не менее 1 часа после смешивания с водой
Время высыхания	2 дня при температуре +10°С, 1 день при температуре +20°С
Расход	около 12–13 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм
Толщина слоя	2–60 мм/1 слой
Фракция	1.25 мм
Рабочая температура	от +10°С до +30°С

СӘНДІК СЫЛАҒЫ ДОЖДИК 2,5

Безендірілген қабырға
Берік те әсем, тамаша –
ДОЖДИК НАШИ,
Береміз кеңес!

Стены с декором
прочнее и краше –
ДОЖДИК, товарищ,
советуют НАШИ!

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДОЖДИК 2,5



АРНАЛУЫ: цемент, цемент–әк және бетон негіздерге жағу кезінде қабырғаларды әрлеу үшін арналады. Ішкі–сыртқы жұмыстар үшін.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАР: сурет салудың қарапайымдылығы (оңайлығы), сызатқа төзімді, атмосфераға төзімділік, ылғалға төзімді.

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки стен при нанесении на цементные, цементно–известковые и бетонные основания. Для внутренних и наружных работ.
ПРЕИМУЩЕСТВА: простота (легкость) создания рисунка, трещиностойкая, атмосферостойкая, влагостойкая.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	цемент
Түйірдің ең үлкен өлшемі	2,5 мм
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг–ға 5–5,5 л
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	2 сағат
Беріктік таңбасы	М50
Аязға төзімділік таңбасы	F 25
Кебу уақыты	+20°С кезінде 24 сағат
Материал шығыны	1 ш.м–ге 2,5–3 кг жуық

Цвет	серый
Связующее	цемент
Максимальный размер зерна	2,5 мм
Соотношение при смешивании	5–5,5 л на 25 кг
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марка по прочности	М50
Марка по морозостойкости	F 25
Время высыхания	24 часа при +20°С
Расход материала	около 2,5–3 кг на 1 кв.м

СӘНДІК СЫЛАҒЫ ДОЖДИК 3,0

Безендірілген қабырға
Берік те әсем, тамаша –
ДОЖДИК НАШИ,
Береміз кеңес!

Стены с декором
прочнее и краше –
ДОЖДИК, товарищ,
советуют НАШИ!

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДОЖДИК 3,0



АРНАЛУЫ: цементті, цементті–әкті және бетон негіздерге жағу үшін қабырғаларды өңдеуге арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАР: жарылуға берік, атмосфераға төзімділік, бағасы тиімді.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначается для отделки стен при нанесении на цементные, цементно–известковые и бетонные основания. Для внутренних и наружных работ.
ПРЕИМУЩЕСТВА: трещиностойкая, атмосферостойкая, выгодная цена.

Түсі	сұр
Суға төзімділігі	суға төзімді
Түйіршіктің максималды мөлшері	3,0 мм
Араластыратын кездегі қатынасы	25 кг–ға 4,8–5,5л
Ерітіндінің өміршеңдігі	2 сағат
Негізбен ілінісу беріктігі	0,4 МПа
Қысуға берікті, кемінде	2,5 Мпа
Беріктік маркасы	М25
Суыққа төзімділігі бойынша маркасы	F 25
Кебу уақыты	+20°С–да 24 сағат
Материал шығыны	1м²–қа шамамен 3,5–4 кг

Цвет	серый
Водостойкость	водостойкая
Максимальный размер зерна	3,0 мм
Соотношение при смешивании	4,8–5,5 л на 25 кг
Жизнеспособность раствора	2 часа
Прочность сцепления с основанием	0,4 МПа
Прочность при сжатии, не менее	2,5 Мпа
Марка прочности	М25
Марка по морозостойкости	F 25
Время высыхания	24 часа при +20°С
Расход материала	около 3,5–4 кг на 1 м² 24 часа при +20°С

СӘНДІК СЫЛАҒЫ РЕЛЬЕФ

Безендірілген қабырға
Берік те әсем, тамаша –
РЕЛЬЕФ НАШИ,
Береміз кеңес!

Стены с декором
прочнее и краше –
РЕЛЬЕФ, товарищ,
советуют НАШИ!

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА РЕЛЬЕФ



АРНАЛУЫ: НАШИ «РЕЛЬЕФ» жұқа қабатты сәндік сылақ минералды тегіс негіздерге қолданған кезде қабырғаларды безендіруге арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАР: атмосфераға төзімділік, жуылуға төзімді, илемді, экологиялық таза өнім.

НАЗНАЧЕНИЕ: тонкослойная декоративная штукатурка НАШИ «РЕЛЬЕФ» предназначена для отделки стен при нанесении на минеральные ровные основания. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: атмосферостойкая, стойкая к мытью, пластичная, экологически чистый продукт.

Түсі	сұр
Суға төзімділігі	суға төзімді
Түйіршіктің максималды мөлшері	0,4 мм
Араластыратын кездегі қатынасы	25 кг–ға – 5,5–6,5 л
Ерітіндінің өміршеңдігі	2 сағат
Негізбен ілінісу беріктігі	0,5 МПа
Қысуға берікті, кемінде	5 Мпа
Беріктік маркасы	М50
Суыққа төзімділігі бойынша маркасы	F 25
Кебу уақыты	+20°С–да 24 сағат
Материал шығыны	орташа қалыңдығы 2 мм бір қабатта 1 шаршы метрге шамамен 1,3 кг. Негіздің түріне және таңдалған үлгіге байланысты шығын өзгеруі мүмкін.

Цвет	серый
Водостойкость	водостойкая
Максимальный размер зерна	0,4 мм
Соотношение при смешивании	5,5–6,5 л на 25 кг
Жизнеспособность раствора	2 часа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Прочность при сжатии, не менее	5 Мпа
Марка прочности	М50
Марка по морозостойкости	F 25
Время высыхания	24 часа при +20°С
Расход материала	около 1,3 кг на 1 м^2 в один слой средней толщиной 2 мм. В зависимости от типа основания и выбранного рисунка расход может меняться.

ЦЕМЕНТТІ СЫЛАҒЫ СКАЛА

СКАЛА сылағы, Үстіңгі бет Сызатсыз болады!

Штукатурка СКАЛА, чтоб поверхность без трещин была!

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА СКАЛА



АРНАЛУЫ: беттерді бастапқы тегістеуге арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.
НЕГІЗІ: бетон, кірпіш, газды бетон қабырғалар.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: жарылуға берік, тұрақты қалыпты, атмосфераға төзімділік, ылғалға төзімді, бағасы тиімді.

НАЗНАЧЕНИЕ: для первоначального выравнивания поверхностей. Для внутренних и наружных работ.
ОСНОВАНИЯ: бетонные, кирпичные, газобетонные стены.
ПРЕИМУЩЕСТВА: трещиностойкая, формоустойчивая, атмосферостойкая, влагостойкая, выгодная цена.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	цемент
Суға төзімділігі	суға төзімді
Беріктік маркасы	М25
Суыққа төзімділік маркасы	F25
Ерітіндінің өміршеңдігі	сумен араластырғаннан кейін 4 сағат
Кебу уақыты	+10°С–да 3 күн +10°С–да 1 күн
Материал шығыны	қабат қалыңдығы 10 мм болғанда 1м^2–қа шамамен 16 кг
Қабаттың қалыңдығы	10–30 мм
Толтырғыштың максималды мөлшері	1,25 мм
Араластыру кезіндегі қатынасы	25 кг құрғақ қоспаға 3,75–4,5 л су

Цвет	серый
Связующее	цемент
Водостойкость	водостойкая
Марка прочности	М25
Марка морозостойкости	F25
Жизнеспособность раствора	4 часа после смешивания с водой
Время высыхания	3 дня при +10°С; 1 день при +20°С.
Расход материала	около 16 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм
Толщина слоя	10 – 30мм
Максимальный размер наполнителя	1,25 мм
Соотношение при смешивании	3,75–4,5 л воды на 25 кг сухой смеси

ГИПСТІК ТЕГІСТЕГІШІ УЮТ

Икемді, қолайлы,
жұмыста жеңіл,
УЮТ тегістегішін ал да
жұмысқа беріл!

Пластична, удобна,
легка в работе
Шпатлевка УЮТ –
бери и работай!

ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА УЮТ



АРНАЛУЫ: ылғалдығы қалыпты құрғақ үй–жайларда бояу немесе түсқағазбен желімдеу астына гипсокартоннан, гипс және цемент сылақтардан жасалған қабырғалар мен төбелерді тегістеу үшін.
НЕГІЗІ: бетон, сыланған, гипс–қатырма табақтары, тіл–ойық гипс тақталар.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: серпімді, сызатқа төзімді, тегістеуге оңай. 20 мм–ге дейінгі негіз ақауларын теңестіру мүмкіндігі.

НАЗНАЧЕНИЕ: для шпатлевания стен и потолков из гипсокартона, гипсовых и цементных штукатурок в сухих помещениях с нормальной влажностью под окраску или оклейку обоями.
ОСНОВАНИЯ: бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные листы, пазогребневые гипсовые плиты.
ПРЕИМУЩЕСТВА: эластичная, трещиностойкая, легко шлифуется. Возможность выравнивания дефектов основания до 20 мм.

Түсі	сұр немесе сарғыш түс реңкі бар ақ
Байланыстырғыш	гипс
Суға төзімділік	суға төзімді емес
Фракция	0,2 мм
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг–ға 8,5–9,5 литр су
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	сумен араластырғаннан кейін кем дегенде 60 минут
Беріктік таңбасы	М25
Қабаттың қалыңдығы	1 – 20 мм
Кебу уақыты	2–6 сағат (қабаттың қалыңдығына, желдету мен температураға байланысты)
Жұмыс температурасы	+5°С – +30°С
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 1 мм болғанда 1 м²–ге 1,5 кг

Цвет	белый с оттенками серого или бежевого цвета
Связующее	гипс
Водостойкость	неводостойкая
Фракция	0,2 мм
Соотношение при смешивании	на 25 кг 8,5–9,5 литров воды
Жизнеспособность раствора	не менее 60 минут после смешивания с водой
Марка прочности	М25
Толщина слоя	1 – 20 мм
Время высыхания	2–6 часов (зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры)
Рабочая температура	от +5°С до +30°С
Расход материала	1,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм

ГИПСТІК ТЕГІСТЕГІШІ ҚАЙСАР

Адал, мықты, «базарсыз»! Үйді ҚАЙСАРМЕН сылақтаймыз!

Честно, сильно, «без базара»! Зашпатлюем дом КАЙСАРом!

ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА ҚАЙСАР



АРНАЛУЫ: құрғақ үй–жайларда қабырғалар мен төбелерді тегістеу үшін.
НЕГІЗІ: бетон, сыланған, гипс–қатырма тақтары, тіл–ойық гипс тақталар.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: созымтал, сызатқа төзімді, тегістеуге оңай.

НАЗНАЧЕНИЕ: для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.
ОСНОВАНИЯ: бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные листы, пазогребневые гипсовые плиты.
ПРЕИМУЩЕСТВА: эластичная, трещиностойкая, легко шлифуется.

Түсі	ақ түсті сұр немесе сарғыш түстің реңдері бар
Байланыстырғыш	гипс
Фракция	0,2 мм
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 8,5–8,8 л су
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	сумен араластырғаннан кейін 60 мин
Беріктік таңбасы	М25
Қабаттың қалыңдығы	1 – 20 мм
Кебу уақыты	2–6 сағат (қабаттың қалыңдығына, желдету мен температураға байланысты)
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 1 мм болғанда 1 м^2–ге 1,6 кг

Цвет	белый с оттенками серого или бежевого цвета
Связующее	гипс
Фракция	0,2 мм
Соотношение при смешивании	8,5–8,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Жизнеспособность раствора	60 мин после смешивания с водой
Марка по прочности	М25
Толщина слоя	1 – 20 мм
Время высыхания	2–6 часов (зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры)
Расход материала	1,6 кг на 1 м^2 при толщине слоя 1 мм

ЦЕМЕНТ ТЕГІСТЕГІШІ МАГМА

Цементтік тегістегіштен МАГМАНЫ аламыз – Онымен үй әрлеп, Орнықты жабамыз.

Из шпатлевок цементных МАГМУ берем – С ней надежно и просто отделаем дом!

ЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЕВКА МАГМА



АРНАЛУЫ: құрғақ және дымқыл үй–жайларда қабырғалар мен төбелерді әрлеу үшін. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін. **АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:** атмосфераға төзімділік, әмбебап, қасбетте және дымқыл үй–жайларда жұмыс істеу мүмкіндігін береді, абразивпен жақсы өңделеді.

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ.
ПРЕИМУЩЕСТВА: атмосферостойкая, универсальная, возможность работы на фасаде и во влажных помещениях, хорошо обрабатывается абразивом.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	цемент
Суға төзімділік	ылғалға төзімді
Фракция	0,6 мм
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг қоспаға 8,3–9,0 л су
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	сумен араластырғаннан кейін 4 сағат
Беріктік таңбасы	М50
Аязға төзімділік таңбасы	F 25
Қабаттың қалыңдығы	1 – 5 мм
Кебу уақыты	+10°С температурада 3 күн, +20°С температурада және қалыңдығы 1мм/1қабат болғанда 1 күн
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 1 мм болғанда 1 м²–ге 1,2 кг

Цвет	серый
Связующее	цемент
Водостойкость	влагостойкая
Фракция	0,6 мм
Соотношение при смешивании	на 25 кг смеси 8,3–9,0 л воды.
Жизнеспособность раствора	4 часа после смешивания с водой
Марка прочности	М50
Марка по морозостойкости	F 25
Толщина слоя	1 – 5 мм
Время высыхания	3 дня при температуре +10°С, 1 день при температуре +20°С и толщине 1мм/1слой
Расход материала	1,2 кг на 1 кв.м при толщине слоя 1 мм

ПОЛИМЕРЛІК ТЕГІСТЕГІШІ РЕКОРД

РЕКОРДПЕН
Пайдалы шығыс –
Қабырға болады
біркелкі тегіс!

С РЕКОРДОМ
выгодный расход–
Ровняет стены
без хлопот!

ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА РЕКОРД



АРНАЛУЫ: ылғалдығы қалыпты үй–жай–ларда бояу астына сыланған қабырғалар мен төбелерді жоғары сапалы әрлеу үшін.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: қабаттың ең аз қа–лыңдығымен созымтал.

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной от–делки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под покраску.
ПРЕИМУЩЕСТВА: эластичная, возможность тонкослойного нанесения.

Түсі	ақ
Байланыстырғыш	полимер
Суға төзімділік	суға төзімді емес
Толықтырғыштың ең үлкен ірілігі	0,16 мм
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг–ға 9–10 л су қажет
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	8 сағат
Қабаттың қалыңдығы	0,5–2 мм
Кебу уақыты	+20°С кезінде 24 сағат
Жұмыс температурасы	+5°С – +30°С
Негізбен ілінісу беріктігі, кем дегенде	0,5 Мпа
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 1 мм болғанда 1 м²–ге 1,2 кг жуық

Цвет	белый
Связующее	полимер
Водостойкость	неводостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,16 мм
Соотношение при смешивании	на 25 кг требуется 9–10 л воды
Жизнеспособность раствора	8 часов
Толщина слоя	0,5–2 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С
Рабочая температура	от +5°С до +30°С
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 Мпа
Расход материала	около 1,2 кг на 1м² при толщине 1 мм

ҚҰЙМАЛЫ ЕДЕНІ НИВЕЛИР

Біртегіс еден!
Құпиясы неден?
НИВЕЛИР –
Жауабы бізден!

Гладкий пол!
А в чем секрет?
НИВЕЛИР –
вот твой ответ!

НАЛИВНОЙ ПОЛ НИВЕЛИР



АРНАЛУЫ: ғимараттар ішіндегі еденнің бетон және цемент–құм негіздерін ақырғы тегістеу үшін: тұрғын үй және қоғамдық үй–жайларда. ПВХ–дан жабындардың, кілемді жабындардың, ламинат паркеттің, күйік тақташаның – кез келген ақырғы төсемнің астына негіз дайындаған кездегі тиімді шешім.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: атмосфераға төзімділік, жақсы жайлығыштық, құю түйісулері жерлерінде сапалы және тегіс бірігу.

НАЗНАЧЕНИЕ: для окончательного выравнивания бетонных и цементно–песчаных оснований пола внутри зданий: в жилых и общественных помещениях. Выгодное решение при подготовке основания под любой финишный настил: покрытия из ПВХ, ковровые покрытия, ламинированный паркет, керамическую плитку.

ПРЕИМУЩЕСТВА: атмосферостойкий, хорошая растекаемость, качественное и ровное соединение в местах стыковок заливки.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	цемент
Суға төзімділік	суға төзімді
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5–5,6 л су
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	30 минут
Қабаттың қалыңдығы	5–10 мм
Беріктік таңбасы	М150
Толықтырғыштың ең үлкен ірілігі	0,63мм
Кебу уақыты	+20°С кезінде 24 сағат
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 10 мм болғанда 1 м^2–ге 17–20 кг

Цвет	серый
Связующее	цемент
Водостойкость	водостойкая
Соотношение при смешивании	5–5,6 л воды на 25 кг сухой смеси
Жизнеспособность раствора	30 минут
Толщина слоя	5–10 мм
Марка прочности	М150
Максимальная крупность наполнителя	0,63мм
Время высыхания	24 часа при +20°С
Расход материала	17–20 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм

ҚҰЙМАЛЫ ЕДЕНІ ГОРИЗОНТ

Шетінен шетіне дейін дәл және анық ГОРИЗОНТ өздігінен тегістейтін еденін таңдаймыз!

Ровно и чётко от края до края Пол наливной ГОРИЗОНТ выбираем!

НАЛИВНОЙ ПОЛ ГОРИЗОНТ



АРНАЛУЫ: кейін үстінен линолеум, тақта, паркет және т.б. төсеу үшін тұрғынүйлер мен қоғамдық үй–жайларды салып, жөндейтін кезде еден негіздерін құрып, тегістеуге арналған. Құрғақ және ылғал жай–лардағы ішкі жұмыстарға арналған.
НЕГІЗІ: кез келген минералды негізбен үйлеседі (оның ішінде әлсіз).
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: құма еденнің жайылуы өніммен ынғайлы және жайлы жұмыс істеуге мүмкіндік береді; Ақырғы төсемге арналған тегіс әрі сенімді негізді түзеді; Атмосфераға төзімділік.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для создания и выравнивания оснований пола при строительстве и ремонте жилых зданий и общественных помещений под последующее покрытие линолеумом, плиткой, паркетом и др. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.
ОСНОВАНИЯ: подходит под любые минеральные основания (в том числе слабые).
ПРЕИМУЩЕСТВА: растекаемость наливного пола дает возможность удобно и просто работать с продуктом; Создает гладкое и надежное основание под конечное покрытие; Атмосферостойкий.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	гипс, цемент
Түйіршіктің максималды мөлшері	0,6 мм
Араластыратын кездегі қатынасы	25 кг құрғақ қоспаға 7,2–8,2 л. су
Ерітіндінің өміршеңдігі	сумен араластырғаннан кейін 30–40 минут
Негізбен илінісу беріктігі	0,5 МПа
Беріктік маркасы	М150
Қабаттың қалыңдығы	5–50 мм
Жұру мүмкіндігі	6–10 сағаттан соң
Материал шығыны	қабат қалыңдығы 10 мм болғанда 1м^2 – 16–18 кг

Цвет	серый
Связующее	гипс, цемент
Максимальный размер зерна	0,6 мм
Соотношение при смешивании	7,2–8,2 л. воды на 25 кг сухой смеси
Жизнеспособность раствора	30–40 минут после смешивания с водой
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Марка прочности	М150
Толщина слоя	5–50 мм
Возможность хождения	через 6–10 часов
Расход материала	16–18 кг на 1м^2 при толщине слоя 10 мм

ТҰТАСТЫРҒЫШЫ УРОВЕНЬ

Берік, сенімді – әркім сізге айтады НАШИ УРОВЕНЬ еден тұтастырғышы

Прочный, надежный – каждый вам скажет – Стяжка для пола УРОВЕНЬ НАШИ!

СТЯЖКА УРОВЕНЬ



АРНАЛУЫ: үй–жайлардың сырты мен ішін–дегі еден негізін бастапқы тегістеу үшін. құйма еден, күйік тақташа астына негізді дайындаған кезде сапалы шешім.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: атмосфераға төзім–ділік, жоғары беріктік таңбасы.

НАЗНАЧЕНИЕ: для первоначального выравнивания основания пола снаружи и внутри помещений. Качественное решение при подготовке основания под наливной пол, керамическую плитку.
ПРЕИМУЩЕСТВА: атмосферостойкая, вы–сокая марка по прочности.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	цемент
Суға төзімділік	суға төзімді
Араластырған кездегі ара қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 3,25–3,8 л су
Ерітіндінің тіршілікке қабілеттілігі	сумен араластырғаннан кейін 2 сағат
Қабаттың қалыңдығы	15–50 мм
Беріктік таңбасы	М 200
Аязға төзімділік таңбасы	F35
Толықтырғыштың ең үлкен ірілігі	2,5 мм
Кебу уақыты	36 сағатқа дейін, климаттық жағдайға және қабаттың қалыңдығына байланысты
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 10 мм болғанда ш. метрге 22–25 кг

Цвет	серый
Связующее	цемент
Водостойкость	водостойкая
Соотношение при смешивании	3,25–3,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Жизнеспособность раствора	2 часа после смешивания с водой
Толщина слоя	15–50 мм
Марка прочности	М 200
Марка по морозостойкости	F35
Максимальная крупность наполнителя	2,5 мм
Время высыхания	до 36 часов, в зависимости от климатических условий и толщины слоя
Расход материала	22–25 кг на кв.метр при толщине слоя 10 мм

ГИПС ТҰТАСТЫРҒЫШЫ УДАРНИК

УДАРНИК тұтастырғышын алыңыз, онымен еденді жабыңыз!

Стяжку УДАРНИК, земляк выбирай! И пол ударным темпом ровняй!

ГИПСОВАЯ СТЯЖКА УДАРНИК



АРНАЛУЫ: гипс тұтастырғышы өздігінен құйма едендер мен керамикалық плиткаларға негізді дайындау кезінде үй-жайда еден негізін бастапқы тегістеуге арналған.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: тез қататын. Орын-жайда жайлы микроклимат қамтамасыз етеді.

НАЗНАЧЕНИЕ: гипсовая стяжка предназначена для первоначального выравнивания основания пола внутри помещений при подготовке основания под наливной пол, керамическую плитку.
ПРЕИМУЩЕСТВА: быстротвердеющая. Обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.

Түсі	сұр
Байланыстырғыш	гипс, цемент
Толтырғыштың максималды ірілігі	2,5 мм
Араластыру арақатынасы	25 кг құрғақ қоспаға 6–7 литр су
Материал шығыны	Қабаттың қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м² үшін 16–18 кг
Қолдану температурасы	+5°С – +30°С
Ерітіндінің қабілеттілігі	30–40 минут
Материал класы, ЖБН (Аэфф) меншікті тиімді белсенділігі, артық емес	370 Бк/кг
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,5 МПа
Қысу беріктігі, кем емес	10 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М100
Қабат қалыңдығы	5–50 мм
Жүру мүмкіндігі	6–10 сағаттан соң
Кейінгі еден жабынын төсеу	қабаттың қалыңдығына және кептіру жағдайларына байланысты 5–7 күн

Цвет	серый
Связующее	гипс, цемент
Максимальная крупность наполнителя	2,5 мм
Соотношение при смешивании	6–7 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	16–18 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм
Температура применения	+5°С – +30°С
Жизнеспособность раствора	30–40 минут
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более	370 Бк/кг
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Прочность на сжатие, не менее	10 МПа
Марка по прочности	М100
Толщина слоя	5–50 мм
Возможность хождения	через 6–10 часов
Укладка последующего напольного покрытия	5–7 дней в зависимости от толщины слоя и условий высыхания

ӘМБЕБАП АСТАР ДРАЙВ

Бағасы да,
жұмысы да – бақыт!
Қабырғаларды тегістейді
ДРАЙВ!

И цена, и дело –
в кайф!
Загрунтует стены
ДРАЙВ!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДРАЙВ



АРНАЛУЫ: негіздің су сіңіруін азайту және жағылатын өнімнің сенімді ілінісуі үшін. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.
НЕГІЗІ: бетон, кірпіш және сыланған. Қабырғалар мен төбелер үшін.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: құрғақ полимерлі ұнтақ болып көрінеді. Керемет бекіткіш қасиеттерге ие және минералды негіздердің сіңіргіш қасиеттерін реттейді.

НАЗНАЧЕНИЕ: для уменьшения водопоглощения основания и надежного сцепления наносимого продукта. Для внутренних и наружных работ.
ОСНОВАНИЯ: бетонные, кирпичные и оштукатуренные. Для стен и потолков.
ПРЕИМУЩЕСТВА: представляет собой сухой полимерный порошок. Обладает отличными скрепляющими свойствами и регулирует впитывающие свойства минеральных оснований.

Түсі	ақ
Байланыстырғыш	полимер
Араластырған кездегі ара қатынас	10 л суға 500 г қоспа
Материал шығыны	астар шығыны негіздің сіңіру дәрежесіне байланысты. Екі рет жапқан кездегі астар шығының орташа мәндері: 200–300 мл/ш.м.

Цвет	белый
Связующее	полимер
Соотношение при смешивании	500 гр смеси на 10 л воды
Расход материала	расход грунтовки зависит от степени поглощаемости основания. Средние значения расхода грунтовки при двухразовом покрытии: 200–300 мл/кв.м.

Мекенжайлар мен телефондар «Alina Group» ЖШС филиалдары:

Алматы қ.,	Қазыбаев к–сі, 20, тел.: +7 (727) 258 58 32
Астана қ.,	Көктал к–сі, 28а, тел.: +7 (7172) 258 58 32, іш. 2504, 2593
Ақтау қ.,	Өнеркәсіптік аймақ 4, 50/1, тел.: +7 (7292) 54 47 62, 54 47 58
Ақтөбе қ.,	Курсант ш., 148, тел./факс: +7 (7132) 94 16 71
Атырау қ.,	Құттығай батыр к–сі, 4а, тел./факс: +7 (7122) 95 01 99
Қарағанды қ.,	Есептік квартал, 129, 132–құрылыс, тел./факс: +7 (7212) 43 37 76, 43 67 47
Көкшетау қ.,	Узкая колея к–сі, 3, тел./факс: +7 (7162)33 06 76
Қостанай қ.,	Карбышев к–сі, 8/1, тел.: +7 (7142) 28 19 91, іш.: 2515
Қызылорда қ.,	Бейбітшілік к–сі, 78 Б
Павлодар қ.,	Циолковский к–сі, 144/4–үй, тел.: +7 (7182) 39 06 36
Петропавл қ.,	Әуезов к–сі, 247а, тел./факс: +7 (7152) 39 77 73, +7 (7152) 39 00 38
Семей қ.,	Әуезов даңғ., 130, тел.: +7 (7222) 55 07 83, факс: +7 (7222) 55 07 85
Тараз қ.,	Толе би к–сі, 184, тел.: +7 (7262) 92 90 40
Орал қ.,	Өте Мусин к–сі, 1А, тел.: +7 (701) 057 12 54
Өскемен қ.,	Путевая к–сі, 21–үй, 1–корпус, тел./факс: +7 (7232) 29 32 29
Шымкент қ.,	Қапал батыр к–сі н/ж, Шина зауыты аум., тел./факс: +7 (7252) 92 13 70
Талдықорған қ.,	Желтоқсан к–сі, 259, тел.: +7 (7282) 39 01 00
Бішкек қ.,	Мурманская к–сі, 54–үй, тел.: (+996 312) 88 42 93
Ош қ.,	Раззаков к–сі, 23
Ташкент қ.,	Юнусабад ауданы, Жарқорған к–сі, 43

Адреса и телефоны филиалов ТОО «Alina Group»:

г. Алматы,	ул. Казыбаева, 20, тел.: +7 (727) 258 58 32
г. Астана,	ул. Коктал, 28а, тел.: +7 (7172) 258 58 32, вн.: 2504, 2593
г. Актау,	Промышленная зона 4, 50/1, тел.: +7 (7292) 54 47 62, 54 47 58
г. Актобе,	Курсантское шоссе, 148, тел./факс: +7 (7132) 94 16 71
г. Атырау,	ул. Куттыгай Батыра, 4а, тел./факс: +7 (7122) 95 01 99
г. Караганда,	Учетный квартал, 129, Строение 132, тел./факс: +7 (7212) 43 37 76, 43 67 47
г. Кокшетау,	ул. Узкая колея, 3, тел./факс: +7 (7162) 33 06 76
г. Костанай,	ул. Карбышева, 8/1, тел.: +7 (7142) 28 19 91, вн.: 2515
г. Кызылорда,	ул. Бейбитшилик, 78 Б
г. Павлодар,	ул. Циолковского, д. 144/4, тел.: +7 (7182) 39 06 36
г. Петропавловск,	ул. Ауэзова, 247а, тел./факс: +7 (7152) 39 77 73, +7 (7152) 39 00 38
г. Семей,	пр. Ауэзова, 130, тел.: +7 (7222) 55 07 83, факс: +7 (7222) 55 07 85
г. Тараз,	ул. Толе би, 184, тел.: +7 (7262) 92 90 40
г. Уральск,	ул. Оте Мусина, 1а, тел.: +7 (701) 057 12 54
г. Усть–Каменогорск,	ул. Путевая, д. 21 корпус 1, тел./факс: +7 (7232) 29 32 29
г. Шымкент,	ул. Капал Батыра б/н, тер. Шинного завода, тел./факс: +7 (7252) 92 13 70
г. Талдыкорган,	ул. Желтоксан, 259, тел.: +7 (7282) 39 01 00
г. Бишкек,	ул. Мурманская, д. 54, тел.: (+996 312) 88 42 93
г. Ош,	ул. Раззакова, 23
г. Ташкент,	Юнусабадский район, ул. Джаркурганская, 43

НАШИ

НАШИ – это качественные сухие строительные смеси с необходимым набором свойств, для экономичного ремонта и отделки.

Сегодня в линейке продукции, выходящей под брендом НАШИ, присутствуют: штукатурки, шпатлевки, плиточные клеи, грунтовки, стяжки и наливные полы.

Надежность продукции Бренда обеспечивает контроль качества «на пятёрку»:

- **входной контроль сырья и химии;**
- **контроль чистоты оборудования перед производством;**
- **промежуточный контроль в процессе производства;**
- **контроль качества готовой продукции на выходе с производства;**
- **проверка потребительских свойств силами Отдела технической экспертизы и консультаций и технических свойств через Отдел научных исследований и разработки продуктов.**