

## PETG

## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>250</b> °C
60 °C
100 %
3,0 mm
94 %
PEI FR4 Carbon

Technische Eigenschaften	Werte Einheiten	Testmethode
Dichte	1,27 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183
Bruchdehnung	50 %	DIN EN ISO 527
Bruchbelastung	4	DIN EN ISO 527
Zug E-Modul	3000	DIN EN ISO 527
Erweichungstemperatur	78 °C (amorphe)	DIN EN ISO 75/1
Kerbschlagzähigkeit	5	DIN EN ISO 179/23°C
Brennverhalten	k.A	UL 94
Bio Abbaubarkeit	Nein	DIN 13432

## Allgemeine Informationen

Einfache Verarbeitung bei hoher Zähigkeit Hohe Selbstklebefestigkeit Hohe Geschwindigkeiten möglich Lebensmittelgecht
 Das Ausgangsmaterial erfüllt in der Zusammensetzung die Anforderungen der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 über Lebensmittelkontaktmaterialien aus Kunststoff und ihre Änderungen sowie FDA 21 CFR 177.1315 2015 Teil (b) 1 und (C).

Kontakt: info@cr-3d.de www.cr-3d.de

Stand: 26.10.2020