

样品 : TS26073082001
操作者: 20260801114904
注释 : 20260801114902
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-08-01 11:49:06

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	6
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	6
Cr	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	6
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	6
Cf	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	6
Bk	Rh	50	147-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[11.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	ND mg/kg	[11.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	7.3 mg/kg	[5.3]	定量分析-EC	CrKa	0.0348
Hg	ND mg/kg	[3.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	29.879 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.365 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.110 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.227 %	[0.049]	定量分析-FP	SiKa	0.2067
S	0.089 %	[0.009]	定量分析-FP	S Ka	0.7137
Ca	0.062 %	[0.002]	定量分析-FP	CaKa	2.6418
K	0.032 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	0.7265
Fe	0.020 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.5780
Zn	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.9882
Cu	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.9101
Plastic	99.558 %	[-----]	平衡	-----	-----