

样品 : TS26072776001
操作者: 20260730194256
注释 : 20260730194254
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:43:00

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气	准直器:	10 (mm)			

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7
Cr	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7
Cf	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7
Bk	Rh	50	102-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[11.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[8.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	12.6 mg/kg	[4.8]	定量分析-EC	CrKa	0.0595
Hg	ND mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.1]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	44.343 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	4.151 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.086 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.358 %	[0.068]	定量分析-FP	SiKa	0.3648
S	0.197 %	[0.010]	定量分析-FP	S Ka	1.7413
Ca	0.107 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	5.0803
K	0.031 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	0.7686
Fe	0.019 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	6.7996
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.5872
Plastic	99.280 %	[-----]	平衡	-----	-----