

样品 : TS26072804001
操作者: 20260730213105
注释 : 20260730213103
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:31:08

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	12
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	12
Cr	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	12
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	12
Cf	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	12
Bk	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[6.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	9.4 mg/kg	[6.2]	定量分析-EC	CrKa	0.0443
Hg	ND mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	68.461 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	6.674 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.186 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	3.000 %	[0.030]	定量分析-FP	CaKa	107.5063
Ti	2.006 %	[0.019]	定量分析-FP	TiKa	121.1600
S	0.120 %	[0.020]	定量分析-FP	S Ka	0.8560
Fe	0.081 %	[0.002]	定量分析-FP	FeKa	17.0293
Cu	0.019 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	7.5447
Zn	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	4.0655
Plastic	94.764 %	[-----]	平衡	-----	-----