

样品 : TS26072808001
操作者: 20260730193704
注释 : 20260730193702
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:37:07

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	129-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7
Cr	Rh	50	129-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7
Cf	Rh	50	129-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7
Bk	Rh	50	129-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[9.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	10.4 mg/kg	[9.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[6.2]	定量分析-EC	CrKa	0.0241
Hg	ND mg/kg	[3.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	6.0 mg/kg	[3.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	36.725 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	4.087 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.162 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.442 %	[0.086]	定量分析-FP	SiKa	0.3020
Ca	0.098 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	3.1782
S	0.088 %	[0.011]	定量分析-FP	S Ka	0.5162
K	0.058 %	[0.006]	定量分析-FP	K Ka	0.9760
Fe	0.016 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	4.5379
Cu	0.004 %	[0.000]	定量分析-FP	CuKa	1.7617
Plastic	99.293 %	[-----]	平衡	-----	-----