

样品 : TS26072816001
操作者: 20260730212501
注释 : 20260730212459
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:25:04

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)					

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)		

Al-U	Rh	50	118-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30	
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	6	
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	6	
Cr	Rh	50	118-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30	
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	6	
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	6	
Cf	Rh	50	118-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30	
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	6	
Bk	Rh	50	118-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30	

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[11.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0005
Pb	ND mg/kg	[9.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	11.2 mg/kg	[4.9]	定量分析-EC	CrKa	0.0529
Hg	ND mg/kg	[2.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	36.954 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.702 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.146 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.374 %	[0.066]	定量分析-FP	SiKa	0.3454
S	0.147 %	[0.008]	定量分析-FP	S Ka	1.1760
Ca	0.103 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	4.4144
K	0.036 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	0.8225
Fe	0.020 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	6.2572
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.7050
Zn	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	2.1215
Plastic	99.307 %	[-----]	平衡	-----	-----