

样品 : TS26072819001
操作者: 20260730210337
注释 : 20260730210335
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 21:03:40

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	93-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	8
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	8
Cr	Rh	50	93-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	8
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	8
Cf	Rh	50	93-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	8
Bk	Rh	50	93-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[9.8]	定量分析-EC	CdKa	0.0002	
Pb	ND mg/kg	[9.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000	
Cr	ND mg/kg	[4.8]	定量分析-EC	CrKa	0.0213	
Hg	ND mg/kg	[2.3]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0000	
IntBG	50.433 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	4.675 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.159 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
Si	1.401 %	[0.164]	定量分析-FP	SiKa	0.7566	
S	0.172 %	[0.021]	定量分析-FP	S Ka	0.7408	
Ca	0.127 %	[0.005]	定量分析-FP	CaKa	2.9597	
K	0.037 %	[0.008]	定量分析-FP	K Ka	0.4504	
Fe	0.019 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.1583	
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.1328	
Plastic	98.237 %	[-----]	平衡	-----	-----	