

样品 : TS26072821003
操作者: 20260730200101
注释 : 20260730200059
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:01:04

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	9
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	9
Cr	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	9
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	9
Cf	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	9
Bk	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[8.8]	定量分析-EC	CdKa	0.0002	
Pb	12.7 mg/kg	[8.5]	定量分析-EC	PbLb1	0.0002	
Cr	7.9 mg/kg	[4.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0375	
Hg	ND mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0000	
IntBG	55.814 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	5.259 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.133 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
Ca	0.037 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	1.7845	
Hf	0.014 %	[0.002]	定量分析-FP	HfLa	2.6601	
Fe	0.009 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	3.6292	
Cu	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.9177	
Plastic	99.933 %	[-----]	平衡	-----	-----	