

样品 : TS26072822002
操作者: 20260730200656
注释 : 20260730200654
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:06:59

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	8
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	8
Cr	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	8
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	8
Cf	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	8
Bk	Rh	50	62-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)

Cd	ND mg/kg	[10.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	ND mg/kg	[8.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	14.3 mg/kg	[7.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0676
Hg	ND mg/kg	[2.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	3.1 mg/kg	[2.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	41.914 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	4.223 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.088 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	33.389 %	[0.179]	定量分析-FP	CaKa	343.1235
Fe	0.247 %	[0.007]	定量分析-FP	FeKa	8.7242
S	0.154 %	[0.045]	定量分析-FP	S Ka	0.4699
K	0.094 %	[0.021]	定量分析-FP	K Ka	0.7365
Zn	0.074 %	[0.004]	定量分析-FP	ZnKa	6.4564
Cu	0.036 %	[0.004]	定量分析-FP	CuKa	2.6693
Plastic	66.003 %	[-----]	平衡	-----	-----