

样品 : TS26072850001
操作者: 20260730172955
注释 : 20260730172953
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 17:29:58

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	157-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	6
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	6
Cr	Rh	50	157-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	6
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	6
Cf	Rh	50	157-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	6
Bk	Rh	50	157-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[10.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0004
Pb	ND mg/kg	[10.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	9.8 mg/kg	[5.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0466
Hg	ND mg/kg	[3.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	28.255 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.381 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.143 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.777 %	[0.125]	定量分析-FP	SiKa	0.2986
Ca	0.445 %	[0.010]	定量分析-FP	CaKa	7.4861
S	0.207 %	[0.019]	定量分析-FP	S Ka	0.6532
K	0.113 %	[0.010]	定量分析-FP	K Ka	1.0046
Fe	0.032 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	5.7812
Hf	0.010 %	[0.002]	定量分析-FP	HfLa	0.8685
Cu	0.005 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.4650
Zn	0.003 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	0.8829
Plastic	98.407 %	[-----]	平衡	-----	-----