

样品 : TS26072858001
操作者: 20260730185806
注释 : 20260730185804
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:58:09

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	16
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	16
Cr	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	16
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	16
Cf	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	16
Bk	Rh	50	51-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.2]	定量分析-EC	CdKa	0.0001
Pb	ND mg/kg	[6.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	7.4 mg/kg	[6.9]	定量分析-EC	CrKa	0.0351
Hg	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	96.946 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	9.799 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.083 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	1.576 %	[0.033]	定量分析-FP	CaKa	25.0193
K	0.707 %	[0.027]	定量分析-FP	K Ka	6.4819
Ti	0.398 %	[0.011]	定量分析-FP	TiKa	14.6096
Fe	0.393 %	[0.005]	定量分析-FP	FeKa	62.9404
S	0.295 %	[0.045]	定量分析-FP	S Ka	0.9814
Zn	0.013 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	4.9125
Cu	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.7148
V	0.010 %	[0.004]	定量分析-FP	V Ka	0.5895
Plastic	96.598 %	[-----]	平衡	-----	-----