

样品 : TS26072862001
操作者: 20260730204829
注释 : 20260730204827
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:48:32

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	13
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	13
Cr	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	13
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	13
Cf	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	13
Bk	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[7.3]	定量分析-EC	CdKa	0.0000	
Pb	ND mg/kg	[7.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000	
Cr	7.4 mg/kg	[6.6]	定量分析-EC	CrKa	0.0350	
Hg	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.5]	定量分析-EC	BrKa	0.0000	
IntBG	83.133 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	8.294 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.051 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
S	0.177 %	[0.031]	定量分析-FP	S Ka	0.6631	
Ca	0.145 %	[0.007]	定量分析-FP	CaKa	3.0043	
Fe	0.018 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	4.9802	
Cu	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	4.2647	
Plastic	99.652 %	[-----]	平衡	-----	-----	