

样品：TS26072865001  
操作者：20260730172657  
注释：20260730172655  
组：ScreeningFast塑料  
日期：2026-07-30 17:27:00

测试条件

|       |         |     |           |      |            |             |          |        |    |  |
|-------|---------|-----|-----------|------|------------|-------------|----------|--------|----|--|
| 仪器：   | EDX-LE+ | 氛围： | 大气        | 准直器： | 10 (mm)    |             |          |        |    |  |
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |        |    |  |
| 元素    | TG      | kV  | uA        | FI   | Acq. (keV) | 分析 (keV)    | 时间 (sec) | DT (%) |    |  |
| ----- |         |     |           |      |            |             |          |        |    |  |
| Al-U  | Rh      | 50  | 114-Auto  | ---- | 0 - 40     | 0.00-40.00  | Live-    | 15     | 30 |  |
| Cd    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 30     | 7  |  |
| Pb    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 12.38-12.88 | Real-    | 30     | 7  |  |
| Cr    | Rh      | 50  | 114-Auto  | ---- | 0 - 40     | 5.12- 5.62  | Real-    | 22     | 30 |  |
| Hg    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 9.74-10.24  | Real-    | 30     | 7  |  |
| Br    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 11.66-12.16 | Real-    | 30     | 7  |  |
| Cf    | Rh      | 50  | 114-Auto  | ---- | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 22     | 30 |  |
| Es    | Rh      | 50  | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 2.42- 2.82  | Real-    | 30     | 7  |  |
| Bk    | Rh      | 50  | 114-Auto  | ---- | 0 - 40     | 13.00-15.00 | Real-    | 22     | 30 |  |

定量结果

| 元素      | 结果            | [3-sigma] | 处理-计算   | 线     | 强度 (cps/uA) |
|---------|---------------|-----------|---------|-------|-------------|
| Cd      | ND mg/kg      | [ 9.9]    | 定量分析-EC | CdKa  | 0.0000      |
| Pb      | ND mg/kg      | [ 12.1]   | 定量分析-EC | PbLb1 | 0.0001      |
| Cr      | 17.3 mg/kg    | [ 5.9]    | 定量分析-EC | CrKa  | 0.0819      |
| Hg      | ND mg/kg      | [ 3.7]    | 定量分析-EC | HgLa  | 0.0000      |
| Br      | 3.7 mg/kg     | [ 3.2]    | 定量分析-EC | BrKa  | 0.0002      |
| IntBG   | 32.313 cps/uA | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Cd-BG   | 3.482 cps/uA  | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| ClCHK   | 0.090 ratio   | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Si      | 2.506 %       | [ 0.145]  | 定量分析-FP | SiKa  | 1.1525      |
| Ca      | 0.655 %       | [ 0.013]  | 定量分析-FP | CaKa  | 11.7903     |
| S       | 0.201 %       | [ 0.024]  | 定量分析-FP | S Ka  | 0.6869      |
| Zn      | 0.191 %       | [ 0.002]  | 定量分析-FP | ZnKa  | 59.4558     |
| Fe      | 0.077 %       | [ 0.001]  | 定量分析-FP | FeKa  | 14.2217     |
| K       | 0.071 %       | [ 0.010]  | 定量分析-FP | K Ka  | 0.6771      |
| Ti      | 0.016 %       | [ 0.002]  | 定量分析-FP | TiKa  | 0.7106      |
| Cu      | 0.009 %       | [ 0.001]  | 定量分析-FP | CuKa  | 2.7895      |
| Plastic | 96.272 %      | [-----]   | 平衡      | ----- | -----       |