

样品 : TS26072866001
操作者: 20260730180408
注释 : 20260730180406
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 18:04:10

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	180-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	4
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	4
Cr	Rh	50	180-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	4
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	4
Cf	Rh	50	180-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	4
Bk	Rh	50	180-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[13.6]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[14.9]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	7.7 mg/kg	[4.8]	定量分析-EC	CrKa	0.0367
Hg	ND mg/kg	[3.5]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.6]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	22.756 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.567 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.101 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.160 %	[0.043]	定量分析-FP	SiKa	0.1412
Ca	0.033 %	[0.002]	定量分析-FP	CaKa	1.3189
S	0.032 %	[0.006]	定量分析-FP	S Ka	0.2499
Fe	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	2.5396
Zn	0.008 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	2.2347
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.7895
Plastic	99.749 %	[-----]	平衡	-----	-----