

样品 : TS26072875001
操作者: 20260730231443
注释 : 20260730231441
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 23:14:46

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	4
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	4
Cr	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	4
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	4
Cf	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	4
Bk	Rh	50	203-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[15.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	23.8 mg/kg	[14.8]	定量分析-EC	PbLb1	0.0003
Cr	14.4 mg/kg	[5.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0684
Hg	ND mg/kg	[5.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[3.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	17.245 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.216 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.170 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	1.269 %	[0.126]	定量分析-FP	SiKa	0.4747
Ca	0.716 %	[0.011]	定量分析-FP	CaKa	11.1950
S	0.258 %	[0.013]	定量分析-FP	S Ka	0.7800
K	0.120 %	[0.008]	定量分析-FP	K Ka	1.0089
Fe	0.051 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	6.7290
Ti	0.029 %	[0.002]	定量分析-FP	TiKa	1.1028
Zn	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.3165
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.1831
Plastic	97.541 %	[-----]	平衡	-----	-----