

样品 : TS26072877001
操作者: 20260730225335
注释 : 20260730225333
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:53:38

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	7
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	7
Cr	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	7
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	7
Cf	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	7
Bk	Rh	50	114-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[10.5]	定量分析-EC	CdKa	0.0000
Pb	ND mg/kg	[9.6]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	10.0 mg/kg	[4.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0475
Hg	ND mg/kg	[2.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[2.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0001
IntBG	39.404 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.960 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.157 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.592 %	[0.071]	定量分析-FP	SiKa	0.6201
Ca	0.137 %	[0.004]	定量分析-FP	CaKa	6.5362
S	0.087 %	[0.009]	定量分析-FP	S Ka	0.7804
K	0.040 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	1.0125
Fe	0.025 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	8.5798
Zn	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	2.9313
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	2.8436
Plastic	99.104 %	[-----]	平衡	-----	-----