

样品 : TS26072888002
操作者: 20260730203421
注释 : 20260730203419
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:34:24

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	5
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	5
Cr	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	5
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	5
Cf	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	5
Bk	Rh	50	170-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[12.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0001
Pb	ND mg/kg	[11.2]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	11.4 mg/kg	[6.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0539
Hg	ND mg/kg	[4.2]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	5.2 mg/kg	[4.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	25.239 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	3.070 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.149 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.661 %	[0.083]	定量分析-FP	SiKa	0.4223
Ca	0.142 %	[0.004]	定量分析-FP	CaKa	4.1578
S	0.118 %	[0.011]	定量分析-FP	S Ka	0.6364
K	0.056 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	0.8644
Fe	0.030 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	6.9017
Cu	0.007 %	[0.000]	定量分析-FP	CuKa	2.0455
Zn	0.004 %	[0.000]	定量分析-FP	ZnKa	1.0990
Plastic	98.981 %	[-----]	平衡	-----	-----