

样品 : TS26072889001
操作者: 20260730194859
注释 : 20260730194857
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:49:02

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	229-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	4
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	4
Cr	Rh	50	229-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	4
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	4
Cf	Rh	50	229-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	4
Bk	Rh	50	229-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[14.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0007
Pb	ND mg/kg	[14.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	8.4 mg/kg	[4.7]	定量分析-EC	CrKa	0.0396
Hg	ND mg/kg	[5.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	5.1 mg/kg	[4.9]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	17.492 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	2.086 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.113 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.254 %	[0.041]	定量分析-FP	SiKa	0.1901
S	0.057 %	[0.007]	定量分析-FP	S Ka	0.3766
K	0.046 %	[0.004]	定量分析-FP	K Ka	0.8283
Ca	0.044 %	[0.002]	定量分析-FP	CaKa	1.4441
Fe	0.012 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	2.2022
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	1.5721
Plastic	99.578 %	[-----]	平衡	-----	-----