

样品 : TS26072890001
操作者: 20260730225035
注释 : 20260730225033
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 22:50:38

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)			

元素	TG		kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)		时间 (sec)	DT (%)

Al-U	Rh	50	48-Auto		----	0 - 40	0.00-40.00		Live-	15 30
Cd	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	22.72-23.52		Real-	30 16
Pb	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	12.38-12.88		Real-	30 16
Cr	Rh	50	48-Auto		----	0 - 40	5.12- 5.62		Real-	22 30
Hg	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	9.74-10.24		Real-	30 16
Br	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	11.66-12.16		Real-	30 16
Cf	Rh	50	48-Auto		----	0 - 40	22.72-23.52		Real-	22 30
Es	Rh	50	1000-Auto		#5	0 - 40	2.42- 2.82		Real-	30 16
Bk	Rh	50	48-Auto		----	0 - 40	13.00-15.00		Real-	22 30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[6.7]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[5.4]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[5.9]	定量分析-EC	CrKa	0.0244
Hg	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.2]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	107.643 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	10.262 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.124 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.508 %	[0.111]	定量分析-FP	SiKa	0.5801
Ca	0.149 %	[0.005]	定量分析-FP	CaKa	8.0906
S	0.088 %	[0.015]	定量分析-FP	S Ka	0.8641
K	0.051 %	[0.007]	定量分析-FP	K Ka	1.4428
Ti	0.023 %	[0.002]	定量分析-FP	TiKa	3.4703
Fe	0.018 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	10.7621
Hf	0.010 %	[0.002]	定量分析-FP	HfLa	3.0834
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	5.4710
Plastic	99.146 %	[-----]	平衡	-----	-----