

样品 : TS26072907001  
操作者: 20260730202816  
注释 : 20260730202814  
组 : ScreeningFast塑料  
日期 : 2026-07-30 20:28:20

测试条件

|       |         |    |           |      |            |             |          |    |        |
|-------|---------|----|-----------|------|------------|-------------|----------|----|--------|
| ----- |         |    |           |      |            |             |          |    |        |
| 仪器:   | EDX-LE+ |    | 氛围:       | 大气   |            | 准直器:        | 10 (mm)  |    |        |
| ----- |         |    |           |      |            |             |          |    |        |
| 元素    | TG kV   |    | uA        | FI   | Acq. (keV) | 分析 (keV)    | 时间 (sec) |    | DT (%) |
| ----- |         |    |           |      |            |             |          |    |        |
| Al-U  | Rh      | 50 | 41-Auto   | ---- | 0 - 40     | 0.00-40.00  | Live-    | 15 | 30     |
| Cd    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 30 | 19     |
| Pb    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 12.38-12.88 | Real-    | 30 | 19     |
| Cr    | Rh      | 50 | 41-Auto   | ---- | 0 - 40     | 5.12- 5.62  | Real-    | 22 | 30     |
| Hg    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 9.74-10.24  | Real-    | 30 | 19     |
| Br    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 11.66-12.16 | Real-    | 30 | 19     |
| Cf    | Rh      | 50 | 41-Auto   | ---- | 0 - 40     | 22.72-23.52 | Real-    | 22 | 30     |
| Es    | Rh      | 50 | 1000-Auto | #5   | 0 - 40     | 2.42- 2.82  | Real-    | 30 | 19     |
| Bk    | Rh      | 50 | 41-Auto   | ---- | 0 - 40     | 13.00-15.00 | Real-    | 22 | 30     |

定量结果

| 元素      | 结果             | [3-sigma] | 处理-计算   | 线     | 强度 (cps/uA) |
|---------|----------------|-----------|---------|-------|-------------|
| Cd      | ND mg/kg       | [ 5.6]    | 定量分析-EC | CdKa  | 0.0000      |
| Pb      | ND mg/kg       | [ 6.2]    | 定量分析-EC | PbLb1 | 0.0001      |
| Cr      | 8.2 mg/kg      | [ 7.4]    | 定量分析-EC | CrKa  | 0.0388      |
| Hg      | ND mg/kg       | [ 1.3]    | 定量分析-EC | HgLa  | 0.0000      |
| Br      | ND mg/kg       | [ 1.1]    | 定量分析-EC | BrKa  | 0.0000      |
| IntBG   | 131.977 cps/uA | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Cd-BG   | 12.915 cps/uA  | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| ClCHK   | 0.118 ratio    | [-----]   | 校正      | ----- | -----       |
| Si      | 0.987 %        | [ 0.252]  | 定量分析-FP | SiKa  | 0.6178      |
| Ca      | 0.304 %        | [ 0.012]  | 定量分析-FP | CaKa  | 8.3261      |
| S       | 0.205 %        | [ 0.032]  | 定量分析-FP | S Ka  | 1.0451      |
| K       | 0.062 %        | [ 0.013]  | 定量分析-FP | K Ka  | 0.8840      |
| Fe      | 0.034 %        | [ 0.001]  | 定量分析-FP | FeKa  | 12.3949     |
| Cu      | 0.008 %        | [ 0.001]  | 定量分析-FP | CuKa  | 5.7055      |
| Plastic | 98.400 %       | [-----]   | 平衡      | ----- | -----       |