

样品 : TS26072908001
操作者: 20260730201309
注释 : 20260730201307
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:13:12

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	14
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	14
Cr	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	14
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	14
Cf	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	14
Bk	Rh	50	54-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[7.3]	定量分析-EC	PbLb1	0.0000
Cr	ND mg/kg	[5.1]	定量分析-EC	CrKa	0.0237
Hg	ND mg/kg	[1.8]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	93.105 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	8.413 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.046 ratio	[-----]	校正	-----	-----
S	0.052 %	[0.014]	定量分析-FP	S Ka	0.4936
Ca	0.047 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	2.5278
Cu	0.020 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	17.5196
Fe	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	6.3606
Plastic	99.869 %	[-----]	平衡	-----	-----