

样品 : TS26072917001
操作者: 20260730205733
注释 : 20260730205731
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 20:57:36

测试条件

仪器:	EDX-LE+	氛围:	大气	准直器:	10 (mm)				

元素	TG	kV	uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)	DT (%)	

Al-U	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	12
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	12
Cr	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	12
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	12
Cf	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	12
Bk	Rh	50	66-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.4]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[8.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	ND mg/kg	[5.8]	定量分析-EC	CrKa	0.0269
Hg	ND mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.4]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	75.660 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	7.257 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.074 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Ca	0.631 %	[0.013]	定量分析-FP	CaKa	20.9148
S	0.269 %	[0.016]	定量分析-FP	S Ka	1.6726
K	0.075 %	[0.009]	定量分析-FP	K Ka	1.3108
Fe	0.042 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	15.3757
Ti	0.016 %	[0.002]	定量分析-FP	TiKa	1.3431
Hf	0.010 %	[0.002]	定量分析-FP	HfLa	1.9704
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	4.4075
Mn	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	MnKa	1.5682
Zn	0.003 %	[0.001]	定量分析-FP	ZnKa	1.8462
Plastic	98.942 %	[-----]	平衡	-----	-----