

样品 : TS26072952001
操作者: 20260730175748
注释 : 20260730175746
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 17:57:51

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	31
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	10
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	10
Cr	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	31
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	10
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	10
Cf	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	31
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	10
Bk	Rh	50	84-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	31

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[7.0]	定量分析-EC	CdKa	0.0002
Pb	ND mg/kg	[7.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	7.8 mg/kg	[5.2]	定量分析-EC	CrKa	0.0367
Hg	ND mg/kg	[1.9]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	ND mg/kg	[1.7]	定量分析-EC	BrKa	0.0000
IntBG	60.691 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	6.052 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.098 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.458 %	[0.098]	定量分析-FP	SiKa	0.3798
S	0.175 %	[0.011]	定量分析-FP	S Ka	1.2449
Ca	0.121 %	[0.004]	定量分析-FP	CaKa	4.7438
K	0.046 %	[0.006]	定量分析-FP	K Ka	0.9380
Fe	0.018 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	7.2156
Hf	0.011 %	[0.002]	定量分析-FP	HfLa	2.1764
Cu	0.006 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.6115
Plastic	99.163 %	[-----]	平衡	-----	-----