

样品 : TS26073062001
操作者: 20260730191852
注释 : 20260730191850
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:18:55

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	30
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	20
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	20
Cr	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	22	30
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	20
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	20
Cf	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	22	30
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	20
Bk	Rh	50	39-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	22	30

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)	

Cd	ND mg/kg	[5.9]	定量分析-EC	CdKa	0.0000	
Pb	ND mg/kg	[5.0]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001	
Cr	ND mg/kg	[6.0]	定量分析-EC	CrKa	0.0162	
Hg	ND mg/kg	[1.1]	定量分析-EC	HgLa	0.0000	
Br	ND mg/kg	[1.0]	定量分析-EC	BrKa	0.0000	
IntBG	139.630 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
Cd-BG	12.708 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----	
ClCHK	0.092 ratio	[-----]	校正	-----	-----	
S	0.146 %	[0.023]	定量分析-FP	S Ka	1.1381	
Ca	0.113 %	[0.006]	定量分析-FP	CaKa	4.9637	
Fe	0.015 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	8.7146	
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	7.2394	
Plastic	99.719 %	[-----]	平衡	-----	-----	