

样品 : TS26073063001
操作者: 20260730192451
注释 : 20260730192449
组 : ScreeningFast塑料
日期 : 2026-07-30 19:24:54

测试条件

仪器:	EDX-LE+		氛围:	大气		准直器:	10 (mm)		

元素	TG kV		uA	FI	Acq. (keV)	分析 (keV)	时间 (sec)		DT (%)

Al-U	Rh	50	85-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live-	15	29
Cd	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	22.72-23.52	Real-	30	9
Pb	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	12.38-12.88	Real-	30	9
Cr	Rh	50	85-Auto	----	0 - 40	5.12- 5.62	Real-	21	29
Hg	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	9.74-10.24	Real-	30	9
Br	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	11.66-12.16	Real-	30	9
Cf	Rh	50	85-Auto	----	0 - 40	22.72-23.52	Real-	21	29
Es	Rh	50	1000-Auto	#5	0 - 40	2.42- 2.82	Real-	30	9
Bk	Rh	50	85-Auto	----	0 - 40	13.00-15.00	Real-	21	29

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度 (cps/uA)
Cd	ND mg/kg	[9.1]	定量分析-EC	CdKa	0.0003
Pb	ND mg/kg	[8.8]	定量分析-EC	PbLb1	0.0001
Cr	7.7 mg/kg	[5.3]	定量分析-EC	CrKa	0.0362
Hg	ND mg/kg	[2.7]	定量分析-EC	HgLa	0.0000
Br	4.0 mg/kg	[2.5]	定量分析-EC	BrKa	0.0002
IntBG	54.664 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
Cd-BG	5.455 cps/uA	[-----]	校正	-----	-----
ClCHK	0.094 ratio	[-----]	校正	-----	-----
Si	0.686 %	[0.099]	定量分析-FP	SiKa	0.6323
S	0.111 %	[0.013]	定量分析-FP	S Ka	0.8687
Ca	0.051 %	[0.003]	定量分析-FP	CaKa	2.2089
K	0.027 %	[0.005]	定量分析-FP	K Ka	0.6139
Fe	0.011 %	[0.001]	定量分析-FP	FeKa	4.4004
Cu	0.007 %	[0.001]	定量分析-FP	CuKa	3.8829
Plastic	99.105 %	[-----]	平衡	-----	-----