


Aluno	T1
Material	PLA FIBRA DE CARBONO

Corpo de prova 1 a 3



	Tensão à flexão na Máximo Força [MPa]	Energia na Máximo Força [J]	Módulo (Automático de Young) [MPa]
1	58,89	0,36	2605,52
2	63,20	0,38	2689,43
3	62,70	0,39	2667,48

	Força na Ponto predefinido (Deformação à flexão (Deslocamento) 10 %) [N]	Deformação à flexão (Deslocamento) na Quebra (Padrão) [%]	Força na Quebra (Padrão) [kN]
1	187,63	20,70	0,15
2	173,65	22,19	0,02
3	199,66	24,77	0,10

	Tensão à flexão na Quebra (Padrão) [MPa]
1	45,51
2	5,99
3	31,23