


Aluno	T2
Material	PLA NORMAL

Corpo de prova 1 a 3



	Tensão à flexão na Máximo Força [MPa]	Energia na Máximo Força [J]	Módulo (Automático de Young) [MPa]
1	27,02	0,44	1471,66
2	26,85	0,08	1612,40
3	42,23	0,18	2103,68

	Força na Ponto predefinido (Deformação à flexão (Deslocamento) 10 %) [N]	Deformação à flexão (Deslocamento) na Quebra (Padrão) [%]	Força na Quebra (Padrão) [kN]
1	26,61	20,82	0,00
2	53,46	13,98	0,03
3	15,23	15,03	0,00

	Tensão à flexão na Quebra (Padrão) [MPa]
1	0,05
2	6,71
3	1,14