



Aluno	T2
Material	PLA NORMAL

Corpo de prova 1 a 4



Corpo de prova 5 a 6



	Tensão à flexão na Máximo Força [MPa]	Energia na Máximo Força [J]	Módulo (Automático de Young) [MPa]
1	-----	-----	-----
2	73,84	0,41	2484,00
3	77,71	0,57	2457,16
4	60,44	0,35	2339,53
5	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----

	Força na Ponto predefinido (Deformação à flexão (Deslocamento) 10 %) [N]	Deformação à flexão (Deslocamento) na Quebra (Padrão) [%]	Força na Quebra (Padrão) [kN]
1	-----	-----	-----
2	-----	4,05	0,22
3	-----	4,76	0,30
4	-----	4,64	0,22
5	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----

	Tensão à flexão na Quebra (Padrão) [MPa]
1	-----
2	55,97
3	77,63
4	55,47
5	-----
6	-----