



LÍNEA KIVI

Acabado: Brillante, Mate y Satinado.	Tipo: Alquidálico
Calidad: 4-5 años	Serie: 1XXX



Esmalte alquídico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, semimate y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie.

Recomendado para su aplicación en cualquier tipo de clima, ideal para decorar y proteger contra la corrosión superficies interiores y exteriores de metal, estructura metálica, marcos de fierro en ventanas y puertas, concreto, cemento, yeso, etc.

Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ **Tipo:** Esmalte alquidálico.
- ✓ **Acabado:** Brillante, Mate, Satinado.
- ✓ **Segmento:** Arquitectónico.
- ✓ **Usos:** Larga duración en exteriores y fácil mantenimiento.
- ✓ **Resistente a:** La corrosión.
- ✓ **Cubriente:** 1 mano.
- ✓ **Ideal para superficies:** Nuevas o repintadas.
- ✓ **Colores:** 19 colores de línea.
- ✓ **Capacidad:** ¼ lt, ½ lt, 1 Litro, 4 litros, 19 litros, 200 litros.
- ✓ **Rendimiento Teórico:** 7 a 9 m²/L
- ✓ **Secado:** Polvo: 30 a 40 minutos; **Repintado:** 30 a 60 minutos; **Tacto:** 4 a 6 horas; **Duro:** 24 horas.
- ✓ **Equipo de aplicación:** Brocha, rodillo, pistola de aspersión, cepillo.
- ✓ **IMPORTANTE:** No es compatible con esmaltes estirenados o de secado rápido.

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD Kg/L Blancos Colores	1.04 a 1.07 Kg/L 0.91 a 0.95 Kg/L
CONSISTENCIA	Líquida
FINURA (H) (Hegman) Según acabado	7 a 8
VIACOCIDAD (cps)	2000 a 3000 CPS
ESTABILIDAD	12 meses (Envase cerrado)
COLORES	19 colores de línea
TOXICIDAD	Si
INFLAMABILIDAD	Si
%SÓLIDOS (Peso) Blanco Colores	54 a 56 45 a 48
DILUYENTE	Xilol/ Thinner STD o Americano
TIEMPO DE SECADO	Polvo: 30 a 40 min Repintado: 30 a 60 min. Tacto: 4 a 6 hrs. Duro: 24 hrs.
ESPESOR	4 a 6 mils (Húmedo) 2 a 3 mils (Seco)
UNIDADES DE BRILLO Blanco Colores	60º > 89 U.B. 85º > 83 U.B.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:



Retirar por completo la pintura mal adherida con una espátula o cepillo de alambre, usar removedor para retirar pintura previa (en casos necesarios).



La superficie deberá estar limpia libre de contaminantes que eviten su adherencia como: polvo, grasa, herrumbre, ceras, material suelto. En el caso de sustratos como yeso o concreto es necesario dejar secar por 30 días para eliminar cualquier resto de humedad previo a la aplicación de un esmalte.



Si la superficie presenta pequeñas oquedades o huecos. Resane con pasta o rellenedor automotivo.

Preparado del Material:

Antes de utilizar el producto este deberá ser mezclado perfectamente con una pala limpia, de acuerdo a las siguientes instrucciones:


- 1) Introduzca la pala al producto e inicie agitando con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia la superficie.
- 2) Se deberá incorporar por completó el material, en especial tonos mate, semimates o metálicos, estos es necesario integrar constantemente mientras aplicamos.
- 3) Detener la homogenización hasta que se obtenga un color y consistencia uniforme.
- 4) El material se diluye con thinner americano de un 10% a un 45% dependiendo del método de aplicación.

Sellado:



Para superficies de metal nuevas es indispensable el uso de Primario Anticorrosivo Secado Rápido Pintolux. En estructuras de metal nuevas se debe aplicar primario anticorrosivo (Primario estructural) antes de aplicar el esmalte para mejorar la adherencia y propiedades a la superficie.

Aplicación:



Diluir con thinner americano o de mejor calidad en un porcentaje de 10% a 25% para aplicación con rodillo o brocha, 30% a 50% para aplicación por aspersión y mezclar hasta conseguir una consistencia uniforme. Incorporar bien el producto antes y después de diluir. Aplicar a 2 manos dejando pasar 30 A 60 minutos entre cada una, dependiendo del método de aplicación. Puede usar brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Después de aplicación:

Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.

PREVENCIONES DURANTE LA APLICACIÓN



- a) No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- b) En exteriores no se debe aplicar bajo indicios de lluvia en las 72 horas posteriores, o ambientes propicios de humedad y que no permite que este seque de manera adecuada, durante el periodo establecido.
- c) Cerrar el envase después de que se aplique cada vez el producto.
- d) Prohibida su venta a menores de edad.
- e) Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- f) No use este producto para recubrir zonas que pueden estar en contacto con alimentos, bebidas, agua potable.
- g) Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada origina graves daños a la salud.

RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTA SUPER® declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.