



LÍNEA ZAFIRO

Acabado: Mate	Tipo: Vinil-Acrílica
Calidad: 2 Años	Serie: 14XX

Evaluado con la norma NMX - C - 423 - ONNCCE - 2019



Pintura arquitectónica Vinil-Acrílica de calidad estándar para decorar superficies en interiores, nuevas o para hacer repintados; ZAFIRO cuenta con un acabado mate. Formulada con aditivos que inhiben la formación de bacterias. Recomendado para decorar y aplicar en superficies de concreto, cemento, block, ladrillo, fibrocemento, mortero, yeso, texturizado, estuco. Cubre al secar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Este producto está fabricado con materia prima que no contiene plomo ni mercurio.
- ✓ **Tipo:** Vinil Acrílica.
- ✓ **Acabado:** Mate.
- ✓ **Segmento:** Arquitectónico.
- ✓ **Usos:** Interiores.
- ✓ **Resistente a:** Formación de bacterias.
- ✓ **Cubriente:** 2 mano.
- ✓ **Colores:** 26 colores de línea.
- ✓ **Calidad:** 2 años
- ✓ **Capacidad:** 4 litros, 19 litros, 200 litros.
- ✓ **Rendimiento:** Teórico: 6 a 10 m²/L **Practico:** 4 a 6 m²/L
- ✓ **Secado:** Tacto 30 minutos; **Repintado:** 60 minutos; **Duro:** 7 días
- ✓ **Equipo de aplicación:** Cepillo de cerda, brocha, rodillo, pistola de aspersión, equipo airless.

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD <i>Método: LCC – VIS – 001</i>	Colores y blancos: 9,000 a 9,500 Cp's.
DENSIDAD <i>Método: LCC – DEN – 003</i>	Blancos: 1.34+ / - 0.02 g / ml Colores: 1.33 +/- 0.1 g / ml
SÓLIDOS EN PESO <i>Método: LCC – %ST – 008</i>	43% - 49%
pH <i>Método: LCC – pH – 001</i>	Blanco y colores: 8.5 a 9.0
SECADO AL TACTO	30 minutos
SECADO AL REPINTADO	60 minutos
SECADO TOTAL	7 días
BRILLO	Menor a 4 U.B.
BLANCURA	Mayor a 91%

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:



Retirar pintura mal adherida o en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.



La superficie deberá estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, grasa, salitre, moho, material suelto, etc.



Si la superficie presenta pequeñas oquedades o huecos. Resane con Acrylastic Resanador o un sellador acrílico.

Preparado del Material:

Antes de utilizar el producto este deberá ser mezclado perfectamente con una pala limpia, de acuerdo a las siguientes instrucciones:



- 1) Introduzca la pala al producto e inicie agitando con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia la superficie.
- 2) Se deberá incorporar por completó el material.
- 3) Detener la homogenización hasta que se obtenga un color y consistencia uniforme.
- 4) El material se diluye máximo 10% con agua limpia.

Sellado:



En caso de superficies de concreto o yeso nuevas, usar Bondacret 5x1, en caso de repintado Sellador 5x1 y para cambio de color drástico usar Sellador entintable 1x1 para fondear y sellar el área a repintar.

Aplicación:



Diluir con agua limpia de a un 10% y mezclar hasta conseguir una consistencia uniforme. Incorporar bien el producto antes y después de diluir.



Aplicar una capa del producto en una sola dirección y dejar al menos 60 minutos o hasta que esté bien seca la primera capa; posterior aplicar una segunda capa perpendicular a la primer mano y dejar secar por completo. Puede usar brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Después de aplicación:

Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.

PREVENCIONES DURANTE LA APLICACIÓN

- a) No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- b) En exteriores no se debe aplicar bajo indicios de lluvia, o ambientes propicios de humedad y que no permite que este seque de manera adecuada, durante el periodo establecido.
- c) Cerrar el envase después de que se aplique cada vez el producto.
- d) La pintura deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5°C y mayor a 30°C.

RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones



diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTA SUPER® declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.