



LÍNEA ONIX

Acabado: Mate	Tipo: Vinil-Acrílica
Calidad: 4 Años	Serie: 8XX

Evaluado con la norma NMX - C - 423 - ONNCCE - 2019



Pintura arquitectónica Vinil-Acrílica de buen desempeño para decorar superficies en interiores, nuevas o para hacer repintados; ONIX cuenta con un acabado mate.

Formulada con aditivos que inhiben la formación de bacterias.

Recomendado para decorar y aplicar en superficies de concreto, cemento, block, ladrillo, fibrocemento, mortero, yeso, texturizado, estuco.

En superficies al exterior para decoración de muros donde de requiera un cambio continuo en lo colores de la superficie.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✓ Este producto está fabricado con materia prima que no contiene plomo ni mercurio.

✓ **Tipo:** Vinil Acrílica.

✓ **Acabado:** Mate.

✓ **Segmento:** Arquitectónico.

✓ **Usos:** Altamente recomendada en interiores, se puede aplicar en exteriores.

(Dependerá de las condiciones de aplicación y preparación de la superficie).

✓ **Resistente a:** Formación de bacterias.

✓ **Cubriente:** 2 mano.

✓ **Ideal para superficies:** Nuevas o repintadas.

✓ **Pintura semi-lavable.**

✓ **Ideal para todo tipo de superficies.**

✓ **Colores:** 33 colores de línea.

✓ **Calidad:** 4 años

✓ **Capacidad:** 1 litro, 4 litros, 19 litros, 200 litros.

✓ **Rendimiento:** Teórico: 8 a 12 m²/L Práctico: 6 a 8 m²/L

✓ **Secado:** Tacto 30 minutos; Repintado: 60 minutos; Duro: 7 días

✓ **Equipo de aplicación:** Cepillo de cerda, brocha, rodillo, pistola de aspersión, equipo airless.



NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD <i>Método: LCC – VIS – 001</i>	Colores y blancos: 9,000 a 9,500 Cp's.
DENSIDAD <i>Método: LCC – DEN – 003</i>	Blancos: 1.29+ / - 0.02 g / ml Colores: 1.25 +/- 0.1 g / ml
SÓLIDOS EN PESO <i>Método: LCC – %ST – 008</i>	41% - 49%
pH <i>Método: LCC – pH – 001</i>	Blanco y colores: 8.5 a 9.0
SECADO AL TACTO	30 minutos
SECADO AL REPINTADO	60 minutos
SECADO TOTAL	7 días
BRILLO	Menor a 4 U.B.
BLANCURA	Mayor a 92%

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:



Retirar pintura mal adherida o en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.



La superficie deberá estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, grasa, salitre, moho, material suelto, etc.



Si la superficie presenta pequeñas oquedades o huecos. Resane con Acrylastic Resanador o un sellador acrílico.

Preparado del Material:



Antes de utilizar el producto este deberá ser mezclado perfectamente con una pala limpia, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- 1) Introduzca la pala al producto e inicie agitando con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia la superficie.
- 2) Se deberá incorporar por completó el material.
- 3) Detener la homogenización hasta que se obtenga un color y consistencia uniforme.
- 4) El material se diluye máximo 10% con agua limpia.

Sellado:



En caso de superficies de concreto o yeso nuevas, usar Bondacret 5x1, en caso de repintado Sellador Valastol 5x1 y para cambio de color drástico usar Sellador entintable 1x1 para fondear y sellar el área a repintar.

Aplicación:



Diluir con agua limpia de a un 10% y mezclar hasta conseguir una consistencia uniforme. Incorporar bien el producto antes y después de diluir.



Aplicar una capa del producto en una sola dirección y dejar al menos 60 minutos; posterior aplicar una segunda capa perpendicular a la primer mano y dejar secar por completo. Puede usar brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Después de aplicación:

Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.

PREVENCIONES DURANTE LA APLICACIÓN

- a) No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- b) En exteriores no se debe aplicar bajo indicios de lluvia, o ambientes propicios de humedad y que no permite que este seque de manera adecuada, durante el periodo establecido.
- c) Cerrar el envase después de que se aplique cada vez el producto.
- d) La pintura deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5°C y mayor a 30°C.

RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES



Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTA SUPER® declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.