

LABORATORIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD
PAVIMENTO, ASFALTO, SUELOS Y CONCRETO
PORCENTAJE DE COMPACTACION EN EL CAMPO

OBRA: ANTENA DIAZ ORDAZ
 FRENTA : CULIACAN SINALOA

SRA.JOSEFA DEL CARMEN LUNA LAINES, DOMICILIO; JOSE MARIA PATONI#3024 COL 21 DE MARZO R.F.C;LULJ -450407-JZ8

ENSAYE No.	PROF. DEL SONDEO CM	FECHA	UBICACIÓN	PESO DEL MATERIAL KG.	VOLUMEN DE ARENA LTS	PESO VOLUMEN HÚMEDO KG / M 3	HUMEDAD HUMEDAD LUGAR %	PESO VOLUMEN SECO KG / M 3	P.V.M. KG / M 3	HUMEDAD OPTIMA %	% COMP.
RELLENO CAPA 3											
1	20	09/04/2021	IZQUIERDO	3900	1.80	2166.67	12.44	1926.95	2020.00	13.00	95.39
2	20	09/04/2021	DERECHO	4220	1.92	2197.92	11.85	1965.06	2020.00	13.00	97.28
	EL PROMEDIO DE COMPACTACION ES:				96.34						
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA CAPA TERRAPLEN SCT N.CMT.1.01/02., CAPA SUB RASANTE: SCT N.CMT. 1.03/02.											
CAPA BASE: SCT N.CMT. 4.02-002/04. GRADO DE COMPACTACION: M. MMP.1.08/03											

ING.EDMUNDO JIMENEZ
 JEFE DE LABORATORIO

LABORATORIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD
PAVIMENTO, ASFALTO, SUELOS Y CONCRETO
PORCENTAJE DE COMPACTACION EN EL CAMPO

OBRA: ANTENA DIAZ ORDAZ
FRENTE : CULIACAN SINALOA

SRA.JOSEFA DEL CARMEN LUNA LAINES, DOMICILIO; JOSE MARIA PATONI#3024 COL 21 DE MARZO R.F.C;LULJ -450407-JZ8

ENSAYE No.	PROF. DEL SONDEO CM	FECHA	UBICACIÓN	PESO DEL MATERIAL KG.	VOLUMEN DE ARENA LTS	PESO VOLUMEN HÚMEDO KG / M 3	HUMEDAD HUMEDAD LUGAR %	PESO VOLUMEN SECO KG / M 3	P.V.M. KG / M 3	HUMEDAD OPTIMA %	% COMP.
RELLENO CAPA 1											
1	20	07/04/2021	DERECHO	3880	1.75	2217.14	12.45	1971.67	2020.00	13.00	97.61
	EL PROMEDIO DE COMPACTACION ES:				97.61						
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA CAPA TERRAPLEN SCT N.CMT.1.01/02., CAPA SUB RASANTE: SCT N.CMT. 1.03/02.											
CAPA BASE: SCT N.CMT. 4.02-002/04. GRADO DE COMPACTACION: M. MMP.1.08/03											

ING.EDMUNDO JIMENEZ
JEFE DE LABORATORIO