

## LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES DE CD JUAREZ SC

CALLE CHIHUAHUA NO. 7045 COL. AMPLIACION AEROPUERTO 6566195555 Cd. Juárez Chihuahua. 32690

## INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS ACREDITADOS: NMX-C-083-2014. 109-2013. 156-2010. 159-2016. 161-2013

**OBRA: 2582 SITIO CHIPRE** 

Fecha Informe:

CLIENTE: GERENCIA DE PROYECTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.

2021-04-06

REPRESENTANTE: JORGE CISNEROS

Fecha Ruptura:

Cautino de Marelado

LOCALIDAD: CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA.

2021-04-05

CONTRATISTA: GERENCIA DEPROYECTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.

Elemento				Localidad						Equipo de Mezclado				ditivo	Vibrado
No.		Edad	Diam	Altura	Masa	Area	Rev	Carga		Resistencia		f'c Proy		Fecha	Tipo de
	CIL	(días)	(cm)	(cm)	(kg)	(cm²)	(cm)	(kgf)	(N)	(kgf/cm <sup>2</sup> )	(kPa)	(kgf/cm²)	% Resis		Falla
1															
Р	PILAS				CIMENTACION PATA A						COPROFUSA			NO	
	Α	4	10,1	19,9	3,9	80,1	12,0	23750	232916	296,58	29084,56	250	118,6	2021-04-01	0
	В	4	10,1	20,1	3,9	80,1	12,0	23620	231641	294,96	28925,69	250	118,0	2021-04-01	0
	С	4	10,1	20,1	3,9	80,1	12,0	24020	235564	299,95	29415,05	250	120,0	2021-04-01	0
	D	4	10,1	20,0	3,9	80,1	12,0	23960	234975	299,20	29341,50	250	119,7	2021-04-01	0
	L	LA RESISTENC	IA OBTENI	DA SE CON	ISIDERA ACEP	TABLE.									
F	RN: SI() NO(X) BOMB		ADO: SI() NO(X) T. MAX.:		_ T. MAX.:	19,00mm	19,00 mm VOLUMEN COLA		OO: <u>4,00</u> m <sup>3</sup> RE		REV PROY.:	V PROY.: <u>12</u> cm			
22°C CONCRETO 26,5°C, HORA 16:20, REMISION 10888, CAMION 552															
2															
Р	ILAS			CIMENTACION PATA B			COP			COPR	ROFUSA		NO	Si	
	Α	4	10,1	20,1	3,9	80,1	11,0	23250	228012	290,33	28471,65	250	116,1	2021-04-01	0
	L	LA RESISTENC	IA OBTENI	DA SE CON	ISIDERA ACEP	TABLE.									
F	RN: _	SI() NO(X)	_ вомв	EADO:	SI() NO(X)	_ T. MAX.:	19,00mm	VOLUME	N COLAD	O: 4,00	) m³	REV PROY.:	120	m	
22°C (	CONCRE	TO 24,5°C, HOI	RA 16:45, F	REMISION 1	0889, CAMION	566									

ATENTAMENTE:

Este informe solo afecta a los especímienes y/o muestras sometidas a prueba.

Ing. Jesus Hinojos Alvidrez Gerente Tecnico

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.