

LABORATORIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD
PAVIMENTO, ASFALTO, SUELOS Y CONCRETO
PORCENTAJE DE COMPACTACION EN EL CAMPO

OBRA: ANTENA 5 DE FEBRERO
FRENTE : CULIACAN SINALOA

SRA.JOSEFA DEL CARMEN LUNA LAINES, DOMICILIO; JOSE MARIA PATONI#3024 COL 21 DE MARZO R.F.C;LULJ -450407-JZ8

ENSAYE No.	PROF. DEL SONDEO CM	FECHA	UBICACIÓN	PESO DEL MATERIAL KG.	VOLUMEN DE ARENA LTS	PESO VOLUMEN HÚMEDO KG / M 3	HUMEDAD HUMEDAD LUGAR %	PESO VOLUMEN SECO KG / M 3	P.V.M. KG / M 3	HUMEDAD OPTIMA %	% COMP.
---------------	------------------------------	-------	-----------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------	------------

RELLENO CAPA 3

1	20	09/04/2021	DERECHO	4320	1.95	2215.38	11.85	1980.67	2020.00	13.00	98.05
2	20	09/04/2021	IZQUIERDO	4160	1.89	2201.06	12.65	1953.89	2020.00	13.00	96.73

EL PROMEDIO DE COMPACTACION ES:

97.39

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA CAPA TERRAPLEN SCT N.CMT.1.01/02., CAPA SUB RASANTE: SCT N.CMT. 1.03/02.

CAPA BASE: SCT N.CMT. 4.02-002/04. GRADO DE COMPACTACION: M. MMP.1.08/03



ING.EDMUNDO JIMENEZ

JEFE DE LABORATORIO

LABORATORIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD
PAVIMENTO, ASFALTO, SUELOS Y CONCRETO
PORCENTAJE DE COMPACTACION EN EL CAMPO

OBRA: ANTENA 5 DE FEBRERO
 FRENTE : CULIACAN SINALOA

SRA.JOSEFA DEL CARMEN LUNA LAINES, DOMICILIO; JOSE MARIA PATONI#3024 COL 21 DE MARZO R.F.C;LULJ -450407-JZ8

ENSAYE No.	PROF. DEL SONDEO CM	FECHA	UBICACIÓN	PESO DEL MATERIAL KG.	VOLUMEN DE ARENA LTS	PESO VOLUMEN HÚMEDO KG / M 3	HUMEDAD HUMEDAD LUGAR %	PESO VOLUMEN SECO KG / M 3	P.V.M. KG / M 3	HUMEDAD OPTIMA %	% COMP.
RELLENO CAPA 1											
1	20	07/04/2021	CENTRO	4100	1.86	2204.30	12.77	1954.69	2020.00	13.00	96.77
	EL PROMEDIO DE COMPACTACION ES:				96.77						
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA CAPA TERRAPLEN SCT N.CMT.1.01/02., CAPA SUB RASANTE: SCT N.CMT. 1.03/02.											
CAPA BASE: SCT N.CMT. 4.02-002/04. GRADO DE COMPACTACION: M. MMP.1.08/03											



ING.EDMUNDO JIMENEZ
 JEFE DE LABORATORIO