

Aluna: Júlia Ramos Silva

Turma: 1º EDF

RA: 202011760022

			Composição			
Tipos de Cimento	Resistência	Clínquer + Gesso	Escórias de Alto Forno	Pozolana	Fíler	Norma Brasileira
CP I	25-32-40	100		0		NBR 5732
CP I-S		95-99		1-5%		
CP II-E	25-32-40	56-94	6-34%	0	0-10%	NBR 11578
CP II-Z	25-32-40	76-94	0	6-14%	0-10%	
CP II- F	25-32-40	90-94	0	0	6-10%	
CP III	25-32-41	25-65	35-70%	0	0-5%	NBR 5735
CP IV	25-32-42	45-85	0	15-50%	0-5%	NBR 5736
CP V ARI		95-100	0	0	0-5%	NBR 5733