331, rue Rivard
Rimouski (QC) G5L 7J9
Téléphone : (418) 723-1144

Masse volumique maximale
Planche de référence
(LC 22-001)

Client : _____ **Dossier :** _____
Projet : _____ **Réf. client :** _____
Date : _____
Endroit : _____ **Rapport n° :** _____ **Rév.** _____
Page 1 de 1

Information spéficique

Type de matériaux	Calibre	Usage	Identification pile en réserve
Nom du fournisseur (Source)	Épaisseur planche (mm)	Dimension planche (m) Long. : Larg. :	Matériau sous-jacent / Épaisseur (mm)
Localisation de la planche (Route, chaînage, municpalité, etc.)		Entrepreneur	Sous-traitant

Équipement de compaction

Marque	Modèle	Masse totale approx. (tonnes)	Information fournie par : Entrepreneur ☐ Fiche technique ☐


Nucléodensimètre

Marque	Modèle	Numéro de série	Correction de la teneur en eau

Planche de référence

Nombre de passes (n)	Masse volumique sèche (MV) (kg/m3)				Teneur en eau mesurée (w) (%)				ΔMV (%)(1)	S ou D(2)
	Point A	Point B	Point C	Moyenne	Point A	Point B	Point C	Moyenne		

Graphique des données de la planche de référence



Masse volumique sèche maximale (Mvmax.)(3)
Mvmax. : _____ kg/m^3

Nombre de passes pour obtenir Mvmax.
n : _____

Teneur en eau optimale pour obtenir Mvmax. (4)
$w_{opt.}$: _____ %

Remarque ou commentaire:

Numéro d'échantillons : ; ; ; ; ;

Légende

1) $\Delta MV = \frac{\text{MV moyenne (dernier passage)} - \text{MV moyenne (passage antérieur)}}{\text{MV moyenne (passage antérieur)}} \times 100$

2) L'énergie de compaction: S : Statique ou D : Dynamique

3) La masse volumique sèche maximale (MVmax.) est atteinte lorsque 2 calculs consécutifs de Δ MV sont inférieurs à 1,00 %. La plus grande valeur entre les deux masses volumiques sèches moyennes mesurées pour chacun de ces deux écarts est retenue pour MVmax.

4) La moyenne de la teneur en eau à Mvmax.

Préparé par : **Date :**

Vérifié par : **Date :**

Le rapport d'essais ci-présent ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite d'un responsable autorisé de Englobe Corp. Les résultats des essais effectués ne sont valides que pour l'échantillon décrit dans le présent rapport.