FICHA TÉCNICA
Empalme de Goma Cloacal

PRODUCTO	Empalme de Goma Cloacal	FECHA	jul-26

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.

Código	DM (mm)	Rango Dm	Rango DM	Espesor	Lm	LM	L
EMP – GC – 100	100	100-115	122-137	10	42	50	110
EMP – GC – 100X	100	100-115	137-152	10	42	50	120
EMP – GC – 150	150	153-168	180-200	10	60	75	150
EMP – GC – 200	200	198-203	245-260	12	60	75	150
EMP – GC – 250	250	250-269	265-282	12	70	75	150
EMP – GC – 250X	250	250-269	282-320	12	55	80	150
EMP – GC – 300	300	306-320	339-365	12	70	85	165





CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	Según Esp. Técnica AySA / Norma ASTM C1173
Versiones en diámetro	DN 100 / 150 / 200 / 250 y 300.
Marcado	Marca, DN, rango de tolerancia en cada extremo
Uso / Aplicación	Permite unir y/o reparar Cañerias y Conexiones Cloacales de distinto material y diametro externo, dado que posee 15 mm de tolerancia en cada uno de sus extremos.
Funcionalidad	Producto ideal para reparar conexiones y cañerias cloacales, mediante el reemplazo del tramo dañado por cañeria de PVC. La pieza está conformada por caucho termoplástico vulcanizado de alta resistencia, lo cual garantiza su vida útil
Material de Cañeria de Red Colectora sobre la cual instalar	Compatibilidad con todos los materiales y DN disponibles en Redes Cloacales (Hormigón simple, Material Vítreo, HD, AC, PVC).

MATERIALES

Cuerpo	Caucho Termoplástico Vulcanizado base EPDM.
Abrazaderas	Acero Inoxidable AISI 304

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. Ensayo de Prueba Hidráulica con Deflexión: Presión de 30 KPa, sin evidencia de roturas ofugas, según Norma ASTM C1173.

2. Ensayo de Prueba Hidráulica con Resistencia al Corte: Presión de 30 KPa, con aplicación de esfuerzo de corte de 1 lado de la unión, sin presencia de fugas ni roturas. Según Norma ASTM C1173.