

LACA ACRÍLICA AUTOMOTRIZ

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de alta calidad elaborado a base de resina acrílica y pigmentos que brindan colores sólidos y metálicos. Posee gran resistencia a la intemperie y rayos UV, de excelente adherencia, dureza, flexibilidad y de muy rápido secado.

USOS

Como base de color en el repintado automotriz y otros como aeronaves, embarcaciones de recreo, también se puede aplicar en maquinarias, equipos pasamanos y muebles de madera. No recomendable para metales no ferrosos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Semi-brillante
Color:	según carta de colores.
Viscosidad a 25 °C (KU):	70 – 78
Sólidos en peso (%):	30.8 - 46.8
Sólidos en volumen (%):	23.5 - 31.5
Densidad (kg/gal):	3.622 - 4.222
Espesor de película seca recomendada:	1.5 - 2 mils (38.1 - 50.8 micrones)
Rendimiento:	30 m ² /gal a 1.5 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Toda superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.
- Se recomienda aplicar previamente con BASE PRIMER.
- La superficie del sustrato debe estar acondicionado de manera correcta para un óptimo performance del recubrimiento a aplicar.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Soplete convencional o HVLP: Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.

Solvente de dilución: EXTRA THINNER 3K.

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla en volumen:

- 1 volumen de LACA ACRÍLICA AUTOMOTRIZ.
- 1/2 – 1 Volumen de EXTRA THINNER 3K

Número de manos: 2 – 3

Tiempo de secado a 25 °C:

- **Al Tacto:** 10- 15 minutos
- **Repintado:** 30-60 minutos

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones de humedad, temperatura o movimiento del aire.

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Homogeniza completamente la pintura.
3. Diluye de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, luego agita hasta homogenizar.
4. Aplica una capa uniforme, no recargar.
5. Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano según el espesor seco recomendado y una tercera sólo si es necesario bajo el mismo procedimiento.
6. Pula con pulidor automotriz blanco después de 24 horas. Para mayor retención de brillo y apariencia después de 10 días. Encerar después de 30 días.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.



5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)

